

Bestendigheidstabel

Gebruiksadvies: vooraf zorgvuldig controleren van de materiaalbestendigheid ten opzichte van de te gebruiken vloeistoffen

MESTO®

	Handverstuiver				Druksproeier tot 2 liter								Schuimapparaten				Druksproeier 5 -10 liter						Hogedruksproeiapparaten						Rugsproeiers		
	3110P	3111P	3111PR	3111PD	3132PR	3132PG, 3132GT	3132BC, 3132CE	3132BG	3132NG	3132P	3132PP, 3132CP	3131P	312FO	3132FE	3270FO	3270FE	3237P	3237FP / FM	3275P / 3270P	3275PP / 3270PP	3275PE / 3270PE	3278FP	3565P / 3585P 3565F / 3585F	3595P / 3615P 3595F / 3615F	3598BM / 3618BM	3693PC / 3591PC	3615S	3615SE	3558P	3558PP	3558ME
Afdichtingsmateriaal	-	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	EPDM
Zuren																															
Azijnzuur (max. 10 %)	1	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1
Kiezelzuur	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Perazijnzuur (max. 6 %)	1	1	2	3	2	2	3	3	1	1	1	2	1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	1	1	3
Fosforzuur (max. 30 %)	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Salpeterzuur (max. 10 %)	1	1	2	2	2	3	3	2	3	3	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	1	2	2	1	2
Zoutzuur (max. 10 %)	1	1	2	3	2	2	2	3	3	3	1	2	1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	1	3
Zwavelzuur (40 %)	2	1	2	3	2	2	3	3	3	3	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	1	3
Alcohol																															
Butanol	1	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	2	2	1
Ethanol	1	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1
Methanol	1	3	3	1	3	3	1	2	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1
Isobutanol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Isopropanol	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alifatische koolwaterstoffen																															
Decaan	1	1	2	3	2	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	1	3
n-heptaan	1	1	2	3	2	3	3	3	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	3	2	1	3
n-butaan	1	1	2	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	1	3
Aromatische koolwaterstoffen																															
Nafta	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Tolueen (max. 40 %)	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	3	1	1	3
Xyleen	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	1	3	1	1	3
Heptafeen	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	1	3	1	1	3
Oliën																															
Diesel	1	1	2	3	2	2	3	3	1	1	2	2	2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Kerosine	1	1	2	3	2	3	3	3	1	1	3	1	1	3	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Minerale olie	1	1	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Wasbenzine	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	3	2	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3
Betonscheidingsmiddel	1	1	3	3	3	2	3	3	1	1	2	2	2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Alkaliën																															
Aceton	1	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2
Ammoniak	1	3	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2
Natriumcarbonaat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Natriumhydroxide (max. 30 %)	1	3	3	1	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1
Kaliumhydroxide	1	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1
Natriumhypochloriet (max. 12,5 %)	1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	2	3

Veiligheidsaanwijzing: Het gebruik van niet-geschiedte middelen kan tot gevaarlijk letsel en milieuschade leiden. Neem bestel de voorschriften onder „Toepassing“ in de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikanten van de middelen in acht.

1 = bestendig
2 = beperkt bestendig
3 = ongeschikt

