



Verwijderingsmiddel voor cementsluier op marmer -concentraat-

Verwijdert fijne cement- en kalksluier van marmer

PRODUCT:

Concentraat op waterbasis. Zuurvrij.

TOEPASSINGSGEBIED:

Marmer-cementsluier-verwijderaar verwijdert fijne cement- en kalksluiers van marmer of andere niet-zuurbestendige natuursteen zoals travertin, solnhofener platen, jura, dolomiet enz.

GEBRUIK:

Maak de oppervlakte vooraf altijd goed vochtig. Verdun de marmer-cementsluier-verwijderaar 1 op 10 met water, breng deze aan en verdeel deze met een schrobber. Werk daarbij steeds op een kleine oppervlakte en behandel telkens max. 2 m². Na een bewerkingstijd van max. 3 minuten veegt u het vuile water op en spoelt u goed na met helder water. Houd er bij de behandeling absoluut rekening mee dat de oppervlakte de hele tijd vochtig moet blijven.

Wandreiniging: zoals hierboven beschreven. De wand moet van tevoren nat worden gemaakt. Werk bij de behandeling van onder naar boven, want anders kunnen er tranen of strepen ontstaan. Bij ruw gebroken, gebosseerde, geribbelde en grof gegroefde marmersoorten, waar in oneffenheden veel voegmortel achterblijft, kan marmer-cementsluier-verwijderaar onverdund op de vooraf nat gemaakte vloer worden aangebracht. Mortelresten worden door schrobben met een borstel verwijderd. In dit geval mag de inwerktijd van 10 minuten niet worden overschreden en ook hier moet met veel helder water worden gespoeld. Herhaal het bovenstaande eventueel als de mortelresten nog niet volledig uit de oneffenheden opgelost zijn. Maak de te bewerken oppervlakken altijd vooraf nat. Bij geslepen en gepolijste natuursteen mag de marmer-cementsluier-verwijderaar nooit in een hogere concentratie dan 1 op 10 met water verdund worden toegepast en de bewerkingstijd van 3 minuten niet worden overschreden, omdat anders het risico bestaat dat er strepen ontstaan of dat de glans mat wordt.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden. Vorstvrij bewaren

BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 30-50 m² behandelen.

INHOUD:

1 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
www.alpin-chemie.de
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
info@alpin-chemie.de

