



R303

ACRYL REPARATIEMORTEL

VOORDELEN

- Reparatie van mortelvoegen
- Gereed voor gebruik
- Korrelige structuur
- Oplosmiddelvrij

PRODUCT

Bostik R303 is een gebruiksklare mortel op acrylaatbasis, die door zijn korrelige structuur zowel ideaal geschikt is voor het verbeteren van voegen in metselwerk en pleister als voor het afsluiten van boorgaten. Bostik R303 past zich ideaal aan het voegbeeld aan.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bostik R303 biedt uitstekende hechting op minerale, bouwkundige ondergronden, zoals metselwerk, pleister, beton enz. Na volledige droging is Bostik R303 eventueel ook overschilderbaar.

VOORBEWERKEN VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, schoon en vet-olie- en stofvrij zijn. Barsten moeten worden uitgekrabd en schoongemaakt en van stof worden ontdaan. Gaten en defecten tot 20 mm kunnen zonder barsten worden opgevuld. Er kunnen na ten minste 24 uur verdere lagen worden aangebracht.

VERWERKING

De ondergrond moet met water of verdunde Bostik R303 nat worden gemaakt. Spuit Bostik R303 gelijkmatig, onder druk op de zijkanten van de voegen. Strijk het oppervlak direct met een vochtige spatel, voegspijker of vinger glad. Bescherm tegen regen tot er een vast vel is gevormd.

Aanbevelingen: Bostik R 303 kan worden overgeschilderd.

Vanwege het grote verscheidenheid aan mogelijke afwerkingen dient u deze zelf vooraf te testen.

Aangebroke verpakkingen zijn nog voor een beperkte tijd te gebruiken. Niet geschikt voor marmer en natuursteen, PE, PP, Teflon® en dergelijke. Contact met bitumenhoudende en weekmaker afgeevende materialen, zoals butyl, EPDM, neopreen enz., dient te worden vermeden. Niet geschikt voor voegen die duurzaam in contact met vocht staan (bijvoorbeeld ondergronds).



REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Verwijder verse verontreinigingen uitsluitend met vochtige doeken en leidingwater of met een neutraal sop. In uitgeharde toestand kan Bostik R303 uitsluitend mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG

Vorstvrij, koel en droog opslaan.

GISCODE

-

TECHNISCHE GEGEVENS	
Materiaalbasis	Op basis van acrylaatdispersie
Kleur	Cementgrijs
Omstandigheden voor de verwerking	Verwerkbaar van +5 °C tot +35 °C, in geen geval bij vorst.
Verbruik	Afhankelijk van toepassing
Shore-A-hardheid	> 70
Korrelgrootte	< 1,2 mm
Voegbreedte/-diepte	Maximaal 20 mm in één laag
Verpakking	300 ml
Artikelcode	50060067
EAN Code	4010327523980

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be