



W254

BITUMENVRIJE AFDICHTING

VOORDELEN

- Afdichtingsmiddel
- Twee-componenten
- Snelle droging
- Oplosmiddel- en bitumenvrij

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Bostik W 254 is een bitumen- en oplosmiddelvrije, 2-componenten, flexibele reactieve afdichting die vooral geschikt is voor het afdichten van buitenwanden van kelders, voetstukken en dergelijke, in nieuw- en renovatiebouw. Ook geschikt voor het afdichten funderingen en opstaande baksteen vlakken, de afdichting van balkons en terrassen van de aansluiting van wanden en bodems. **Bostik W 254** droogt zeer snel en is daarom uitstekend geschikt voor zware weersomstandigheden, zoals zware regenval. **Bostik W 254** is in hoge mate bestand tegen drukbelastingen, is snel overschilderbaar en verder af te werken (pleister, tegels enz.). Geschikte ondergronden zijn zowel minerale ondergronden, zoals metselwerk, pleister, beton en dergelijke, als oude bitumen ondergronden (ondergronden van teer zijn niet geschikt) en oud mineraal afdichtingsslib. **Bostik W 254** is een oplosmiddelvrije, gebruiksklare en gemakkelijk te verwerken alternatieve dikke coating op dispersiebasis met een daarop afgestemde, hydraulisch bindende poedercomponent. In volledig gedroogde toestand is **Bostik W 254** flexibel, scheuroverbruggend, niet-waterdoorlatend en bestand tegen de in de grond voorkomende agressieve belastingen. Het materiaal droogt door de reactie van de twee componenten snel en is na ongeveer 2 uur al regenbestendig en na ongeveer 16 uur volledig belastbaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Afdichting tegen grondwater en niet stuwend doorsijpelend water bij vloerplaten en wanden (volgens DIN 18195-4)
- Horizontale afdichting in en onder water (volgens DIN 18194-4)
- Afdichting van sokkels van gebouwen binnen het bereik van opspattend water (volgens DIN 18195-4)
- Afdichting tegen stuwend en drukkend doorsijpelend water (volgens DIN 18195-6, paragraaf 9)
- Afdichting tegen van binnen drukkend water (waterreservoirs enz.; volgens DIN 18195-7)



- Afdichting van opstaande baksteen vlakken en bij steunbalken
- Afdichting van de aansluiting tussen wand en bodem
- Pleisterafdichting, sokkelafdichting in verbinding van sokkelpleister en warmtewand koppelsystemen
- Afdichting in zowel funderingen als horizontale afsluiting tegen opstijgend vocht
- Afdichting van door met in aarde contact staande betonoppervlakken
- Afdichting van doorvoeren en aansluitingen van huizen
- Afdichting van dwarsdoorsneden van vloerplaten en wanden
- Afdichting en reparatie van balkons en terrassen (aansluiting op het huis, onder steunpoten)
- Bescherming van bouwelementen en keramische bedekkingen
- Afremmen van carbonisering bij betonoppervlakken
- Fixeren van damwandplaten
- Saneren van oude bitumen afdichtingen

VOORBEWERKEN VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig zijn en vrij zijn van gaten en openstaande scheuren, verontreiniging, losse bestanddelen, stof, vuil, bramen, ontkistingsolie en dergelijke. Hij mag licht vochtig, maar niet nat zijn. Voegen van metselwerk > 5 mm moeten worden afgesloten.

Voorbehandel eventueel zuigende ondergronden met

Bostik P101.

VERBRUIK

Normale belasting, bijvoorbeeld spatwaterbereik.

- Aanbrengen: in één laag
- Verbruik: Ongeveer 2,4 kg/m²
- Opbrengst 25 kg: Ongeveer 10,4 m²

Grondwater, niet drukkend doorsijpelend water en matige belasting

- Aanbrengen: in twee lagen
- Verbruik: Ongeveer 4,5 kg/m²
- Opbrengst 25 kg: Ongeveer 5,6 m²

Drukkend, doorsijpelend water

- Aanbrengen: in twee lagen
- Verbruik: Ongeveer 6,0 kg/m²
- Opbrengst 25 kg: Ongeveer 4,2 m²

Afdichting funderingen en opstaande baksteen vlakken

- Aanbrengen: in twee lagen
- Verbruik: Ongeveer 3,2 kg/m²
- Opbrengst 25 kg: Ongeveer 7,8 m²

Afdichting van balkons en terrassen:

- Aanbrengen: in twee lagen
- Verbruik: Ongeveer 3,2 kg/m²
- Opbrengst 25 kg: Ongeveer 7,8 m²

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

In verse toestand direct met water, uitgehard alleen nog maar mechanisch.

AFVALVERWIJDERING

EAK-sleutelnummer 08 04 10 of 17 01 01 voor uitgeharde materiaalresten.

Technische gegevens

Materiaalbasis	Vloeibare oplosmiddelvrije dispersie en een hydraulisch bindende poedercomponent.
Kleur	Na het uitharden blauw
Omstandigheden voor de verwerking	Verwerkbaar van +5 °C tot +25 °C, in geen geval bij vorst.
Regenbestendig	Na ongeveer 2 uur
Volledig belastbaar	Na ongeveer 16 uur

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

