

The Bostik logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. It is enclosed within a red oval graphic that has a slight 3D effect, with the top half being a darker red and the bottom half a lighter red. The logo is positioned in the upper right quadrant of the page, partially overlapping a background image of a brush applying sealant to a surface.

Bostik

Eigenschappen en toepassingen

- Bostik Dicht-Fix is bij uitstek geschikt voor het dichten van kleinere waterlekken in het bijzonder op (vlakke) daken.
- Bostik Dicht-Fix hecht op de meeste bouwmaterialen w.o. bitumineuze dakrollen, gebrande dakbanen, vezel-cement platen, teer, aluminium, koper, zink, lood, steen, baksteen, klei(pannen) leisteen, vijverfolie, tegels, diverse kunststoffen en hout. Hecht NIET op polystyrenschuim, PE en PP.
- Bostik Dicht-Fix is scheuroverbruggend tot 10 mm. Het product is UV bestendig, vrij van teer en asbest en hecht zelfs op vochtige en natte ondergronden.

Dicht-Fix

Eindresultaat

- Bostik Dicht-Fix is een gebruiksklare reparatiepasta op basis van hoogwaardige natuurlijke en synthetische harsen. Bostik Dicht-Fix is versterkt met dralon®- en carbonvezels.
- Bostik Dicht-Fix vormt onmiddellijk na aanbrengen een waterdichte bescherm laag die zelfs uithardt bij temperaturen tot -5°C en hoge luchtvochtigheid (bijv. bij mist).

Ondergronden en verwerking

- Ondergrond reinigen van vuil, mos, vet en olie. Gladde oppervlakken opruwen.
- Bostik Dicht-Fix voor gebruik goed oproeren.
- Met behulp van een brede kwast, spatel of plamuurmes onverdund en in een dikke laag aanbrengen op de lekkende plaatsen.
- Na aandrogen (ca. 2 uur) kan men op kritische plaatsen eventueel een tweede laag aanbrengen.
- Openstaande breuken en scheuren met schuimrubber of met een (glasvlies of polyester) wapeningsnet opvullen. Bij grotere scheuren in de ondergrond dient men in de eerste laag een wapeningsnet aan te brengen. Goed aandrukken en na 2 uur de tweede laag aanbrengen over de reparatieplaats met het ingelegde wapeningsnet.
- Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het oppervlak na 12 tot 24 uur verder worden afgewerkt met bijvoorbeeld acrylverf, afwerklagen op cementbasis, mortel of betegelen met tegellijm. Voor een goede hechting van de tegellijm wordt de laatste laag Bostik Dicht-Fix ingestrooid met kwartsand. Overtollig zand ná uitharding van Bostik Dicht-Fix wegborstelen.
- Voor het beloopbaar maken van Bostik Dicht-Fix dient men de laatste aangebrachte laag eveneens in te strooien met kwartsand. Afhankelijk van de weersomstandigheden is Bostik Dicht-Fix na 1 á 2 dagen beloopbaar.

Verbruik

- Ca. 2 kg/m²

Verwerkingstemperatuur

- -5°C tot + 38°C

De professionele oplossing

Dicht-Fix

Basismateriaal

- Oplosmiddelhoudende, vezelversterkte afdichtings- en reparatiepasta op basis van natuurlijke en synthetische harsen.

Technische Kenmerken

- Consistentie: pasteus
- Kleur: grijs
- Geur: naar oplosmiddelen
- Soortelijke massa: 1,28 g/cm³



Reiniging

- Gereedschappen direct na gebruik reinigen met MEK.

Veiligheid

- Dit product is volgens 91/155EWG geclassificeerd.
- De gevaren en veiligheidsadviezen op de verpakkingen alsmede in de veiligheidsbladen dienen in acht te worden genomen. Voor de professionele gebruiker is er op aanvraag een veiligheidsinformatieblad (VIB) beschikbaar.

Opslag en houdbaarheid

- Bostik Dicht-Fix dient droog en vorstvrij te worden opgeslagen in ongeopende, originele verpakking.
- Bostik Dicht-Fix is in ongeopende, originele verpakking en onder de juiste opslagcondities ca. 24 maanden houdbaar.

Verpakking

- 375 ml
- 750 ml

Bostik-Artikelnummer: 500220-66 EAN-Nr.: 4010327504064
Bostik-Artikelnummer: 500221-66 EAN-Nr.: 4010327504088

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.