



TOEPASSING

Martens Super PVC lijm met KOMO keur is universeel toepasbaar voor verfijning van:

- drukkeuze hard PVC buizen en hulpstukken (max. 160mm)
- PVC goten en hulpstukken

Snelkroegend en groot hechtvermogen.

Gebruik voor ruim passende PVC toepassingen PVC gel.

APPLICATION

La super colle PVC Martens, certifiée KOMO, convient pour toutes les applications d'encollage de:

- tuyaux et raccords sanitaire (sans pression) en PVC rigide (max. 160mm)
- goudtières conduits et raccords en PVC

Séchage rapide et grand pouvoir d'adhérence. Pour les emboîtements contenant un fort jeu, utiliser la colle PVC - gel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lijmvlakken opruwen en ontvetten met Martens PVC reiniger. Breng de lijm ruim aan in de lengterichting van de buis en iets dunner in de mof van het hulpstuk. Schuif de onderdelen direct in elkaar zonder verdraaiing en 15 seconden vasthouden.

Overtoegelijke lijm verwijderen.

De eerste 5 minuten niet mechanisch belasten en pas na 24 uur de leiding qua druk maximaal belasten.

HOUDBAARHEID - In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar. Zie voor verdere gegevens het technisch kenmerkblad.

MODE D'EMPLOI

Dépolir et dégraisser les surfaces à coller à l'aide du nettoyant PVC Martens. Appliquer généreusement la colle dans le sens de la longueur du tuyau et en couche plus fine à l'intérieur du manchon du raccord.


Emboîter les éléments sans torsion et sans attendre et maintenir 15 secondes. Éliminer l'excédent de colle. Ne pas soumettre à une tension mécanique pendant les 5 premières minutes et attendre 24 heures avant d'appliquer la pression maximale sur la conduite.

CONSERVATION - 24 mois dans un emballage fermé. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

Super PVC lijm

Super colle PVC

250 ml e



Xi



Irriterend
Irritant

F



Licht ontvlambaar
Facilement inflammable

BRL 5221



Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Éviter le contact avec les yeux. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

07 EN 14680, Imp.: Martens, Slatendweg 75-77, 4806 AD Oosterhout, Tel.: 031 182 422 900
PVC-lijm drukkeuze kunststofleidingssystemen.
Eigenschappen: Slijfweerstand $\geq 3,0$ Mpa (N/mm²) ± 480 h.
Bestand tegen hoge temperatuurcyclussen. Voor transport/overbuitkledingen voor water, niet bestemd als drinkwater

07 EN 14680, Imp.: Martens, Slatendweg 75-77, 4806 AD Oosterhout, Tel.: 031 182 422 900
Adhésif en PVC-U pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression.
Résistance au cisaillement $\geq 3,0$ Mpa (N/mm²) ± 480 h.
Résistance à des cycles de température élevée. Dans les installations de transport/égout/soutirage d'eau, non destinée à la consommation humaine



Martens