



W 204

SPLETEN EN HOLTEN AFDICHTEN VIA BOORGATEN

VOORDELEN

- Minerale afdichtings slurry
- Zelfvloeiend
- Hoge drukvastheid en spanningsarm
- Binnen en buiten

PRODUCT

Bostik W 204 is speciaal ontwikkeld voor het vullen van holten en spleten via boorgaten in horizontale ondergronden. Tevens werkt **Bostik W 204** als activator voor **Bostik W 203** in de hiermee gevulde holten en spleten. Aansluitend worden de boorgaten met de slurry afgedicht.

Bostik W 204 is een poedervormig, waterblokkerend, hydraulisch afbindend verkiezelingsysteem met een hoog aandeel aan alkalireactief kiezelzuur en metasilicaten.

TOEPASSING

Inzetbaar bij alle minerale bouwondergronden zoals metselwerk, beton, steen en ook op rotsachtige ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Potlife 1 uur
- Na menging met water zelfnivellerend
- Vorst- en dooizout bestendig
- Hydraulische afbinding

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur: v.a. +5°C. De minerale ondergrond moet voldoende vast, zuigend en vrij zijn van gips.

Verwerkingsstappen:

- **Bostik W 204 met water mengen totdat er een vloeibare consistentie ontstaat. Mengverhouding is ca. 3 kg poeder op 1 liter water.**
- **Het mengsel met behulp van een trechter eenvoudig via de boorgaten in de holle ruimten gieten en vullen tot aan de rand van de boorgaten.**
- **Belangrijk: Met geschikt gereedschap (bijv. een bezemsteel of rondhout) opent men de boorgaten weer tot op de bodem vóórdat Bostik W 204 is afgebonden.**
- **Hierna onmiddellijk Bostik W 203 toepassen. Zie desbetreffende TI bladen.**
- **De boorgaten aansluitend weer vullen met Bostik W 204.**
- **Stollingstijd ca 1,5 uur tot ca. 2 uur.**



Aanvullende materialen: Bostik W 203

Verbruik: ca. 1,3 kg per liter holle ruimte.

Reiniging: gereedschappen met water. Uitgehard product kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAGSTABILITEIT

Koel en droog opslaan. In ongeopende originele verpakking ca 12 maanden houdbaar na productiedatum. Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Basis	hydraulisch afbindend product met hoog aandeel aan alkalireactief kiezelzuur en metasilicaten
Vorst- en doozout bestendig	ja
Verwerkingstemperatuur	v.a. +5°C
Mengverhouding	ca. 7 á 8 liter op 25 kg Boorgatslurry
Verpakking	2,5 kg

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

