

POREX 2000® isolerend voorstrijkmiddel

Hooggeconcentreerd voorstrijkmiddel op waterbasis voor binnen en buiten. Isoleert o.a. nicotine, roet en diverse vlekken.

TOEPASSING:

ONVERDUND als voorstrijkmiddel met een zeer hoge isolerende werking tegen roet, rook en nicotine-aanslag, opgedroogde lekkage kringen en diverse andere vlekken.

Onverdund voorstrijken van zeer sterk zuigende ondergronden zoals spuitwerk (spack), gasbeton, mdf, e.d. minimaliseert tevens de kans op muurverf aanzetten doordat de opentijd van de muurverf aanzienlijk langer wordt.

Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister e.d. worden aangebracht.

VERDUND (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water) als voorstrijkmiddel op zuigende en licht poederende ondergronden om de zuiging van de ondergrond te verminderen en de hechting te bevorderen.

Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister e.d. worden aangebracht.

KENMERKEN:

Isoleert roet, rook en nicotine-aanslag, opgedroogde lekkage kringen en diverse andere vlekken.

Is op waterbasis, vrijwel reukloos, droogt blank op, gemakkelijk en snel aan te brengen, verhardt zachte ondergronden, vermindert de zuiging, fixeert poederende ondergronden, enorme hechting op vrijwel iedere ondergrond, geschikt voor binnen en buiten, onverzeepbaar, waterdamp doorlatend, maakt synthetische producten overbodig.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1 kg./ltr.
Kleur	transparant blauw (na droging blank).
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar (onverdund)	na ca. 4 uur.
Overschilderbaar (verdund)	na ca. 4 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	onverdund ca. *8-14 m ² per liter. verdund (1:3) ca. *6-12 m ² per liter.
Applicatiemethode	*sterk afhankelijk v.d. zuiging v.d. ondergrond. kwast, blokwitter, roller, airless-spuit, e.d. grote oppervlakken zeer snel en eenvoudig met b.v. roller (met automatische aanvoer) of spuit.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Overschilderbaarheid	zeer goed overschilderbaar met dispersieverven.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Als isolatiemiddel zeer goed verzadigd aanbrengen (aan de gelijkmatige glans over het gehele oppervlak is te zien of de ondergrond overal goed geraakt is).

Plekken die niet goed geraakt zijn opnieuw onverdund voorstrijken.

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.

Niet te behandelen oppervlakken eventueel afdekken.

Na verdunning onbruikbaar als isolerend voorstrijkmiddel.

Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

POREX 2000® isolerend voorstrijkmiddel

Vervolg

GEBRUIKSINSTRUCTIE:

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op nog onbehandelde **zuigende ondergronden** adviseren wij altijd eerst voor te strijken met **verdunde POREX 2000**.

Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op nog onbehandelde **ZEER STERK zuigende ondergronden** zoals spuitwerk (spack), gasbeton, MDF, e.d. adviseren wij altijd eerst voor te strijken met **onverdunde POREX 2000**.

Onverdund voorstrijken van zeer sterk zuigende ondergronden minimaliseert de kans op muurverf aanzetten doordat de open-tijd van de muurverf aanzienlijk langer wordt.

SYSTEMEN:

Licht poederende en zuigende ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000.

(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

Nieuwe droge steenachtige ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000.

(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

Gips- en spaanderplaat, e.d.:

Spijker gaatjes e.d. vullen.

Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000

(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

Gipsplaten welke behangen moeten worden, voorstrijken met verdunde POREX 2000

(1 deel POREX 2000 op 1 deel water).

Bloedende houtsoorten zoals merbau, MDF en donkergekeurde hardboard platen:

2 keer goed verzadigd voorstrijken met onverdunde POREX 2000

Bij ondergronden met roet, rook en nicotine-aanslag, opgedroogde lekkage kringen en vele soorten andere vlekken*:

Goed verzadigd voorstrijken met POREX 2000 **ONVERDUND**.

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

*Bij twijfel over vlekken is het aanbrengen van een proefvlak aan te bevelen.

Na droging van het met POREX 2000 geïsoleerde proefvlak kan hier overheen een laag latex worden aangebracht.

Na ca. 30 minuten is te zien of de vlekken voldoende zijn geïsoleerd.

VERPAKKING:

Jerrycans van 1, 2½, 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden houdbaar.

Na verdunning is het niet meer mogelijk Porex 2000 als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt.

TIP:

Indien POREX 2000 is verdund maar niet geheel opgebruikt, raden wij aan dit met b.v. een merkstift op de verpakking te vermelden om vergissing bij een volgend karwei te voorkomen.