

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BETONCOATING DEKKEND

OMSCHRIJVING	Tenco Betoncoating dekkend is een duurzame coating om betonpalen of betonpoeren te voorzien van een beschermlaag. Tenco Betoncoating dekkend is op acrylbasis met water als oplosmiddel, het is reuk arm en minder belastend voor het milieu. Tenco Betoncoating dekkend is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
TOEPASSING	Tenco Betoncoating dekkend biedt een uitstekende bescherming voor betonpalen of betonpoeren. De coating is een ideaal product voor het opfrissen van staande delen van steen, beton of cement in de tuin. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen. Voorbehandeling: voor een optimale hechting de ondergrond voorbehandelen met Tenco Betoncoating primer.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Minder belastend voor het milieu - UV-bestendig - Waterafstotend - Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - Gemakkelijk verwerkbaar - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² /l afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20 g/l VOC

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	De betonnen ondergrond goed borstelen en reinigen, daarnaast moet de ondergrond alvorens te behandelen droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Betoncoating dekkend met een kwast voor watergedragen verven in een dunne gelijkmatige laag aanbrengen. Tenminste 2 maal behandelen bij een nieuwe ondergrond is voldoende. Bij onderhoud kan in het algemeen met 1 laag worden volstaan. Eerder met coating behandeld beton goed borstelen en reinigen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Betoncoating dekkend is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl