

PU acryl radiatorlak

Frist oude radiatoren weer op

Voor binnen



Productinformatie

Toepassingsgebied	Hornbach PU acryl radiatorlak is een op water gebaseerde, met polyurethaan versterkte speciale acryl lak met een hoge witgraad om radiatoren en buisleidingen bij verwarmingsinstallaties snel drogend te lakken. Hornbach PU acryl radiatorlak is onderscheiden met de Blaue Engel.
Eigenschappen	▪ Op water gebaseerd ▪ Hittebestendig tot 90°C ▪ Zeer goede randdekking ▪ Snelle droging ▪ Bestand tegen vergeling ▪ Geurarm
Kleurnuance	Wit
Glansgraad	Zijdemat
Dichtheid	Ca. 1,3 g/cm ³
Soort bindmiddel	Acrylaatdispersion, polyurethaandispersie
Ingrediënten	Conform VdL-richtlijn verfmiddel voor gebouwen: Acrylaatdispersie, titaniumdioxide, water, additieven, methyl- en benzylisothiazolinone. Kan allergische reacties veroorzaken. Informatie voor mensen met een allergie op tel. 00800/63333782.
Productcode	M-LW01
Verpakkingsgrootten	375 ml, 750 ml, 2 l

Voorbereiding van de ondergrond

IJzer en staal

Oude lagen

Basiscoating

IJzer, staal

Eindafwerking

	Spuitskopgrootte	Druk	Viscositeit (4 mm DIN doorloopbeker)
Lagedrukspuiten	1,5 - 1,8 mm		ca. 45 - 50 sec.
Hogedrukspuiten	1,5 - 1,8 mm	ca. 3 bar	ca. 45 - 50 sec.
Airless spuiten	0,011 - 0,013 duim	ca. 160 bar	onverdund

Gereedschapadvies

Verdunning

Verwerkingstemperatuur

Pagina 2 van 3

Droogtijd	Bij 20°C en 60% rel. luchtvochtigheid <table><tr><td>Droog aan het oppervlak</td><td>na ca. 1 uur</td></tr><tr><td>Overschilderbaar</td><td>na ca. 8 uur</td></tr></table> Bij vrij lage temperaturen en een vrij hoge luchtvochtigheid worden deze tijden langer.	Droog aan het oppervlak	na ca. 1 uur	Overschilderbaar	na ca. 8 uur
Droog aan het oppervlak	na ca. 1 uur				
Overschilderbaar	na ca. 8 uur				
Verbruik	Ca. 85 ml/m ² per laag op gladde, licht zuigende ondergronden. De exacte verbruikswaarden door testlaag vaststellen.				
Reinigen van de gereedschappen	Werkgereedschappen na gebruik onmiddellijk met water reinigen.				

Aanwijzingen

Veiligheidsadviezen	Buiten bereik van kinderen opslaan. Bij spuitwerkzaamheden combifilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik van de verf te worden vermeden. Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, oppervlaktewater of grond laten terechtkomen. Evtl. markering duidelijk vanuit het veiligheidsinformatieblad. Een informatieblad met veiligheidsvoorschriften is op aanvraag verkrijgbaar.
VOC-veiligheidsinstructie	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOC.
Opslag	Altijd gesloten. Koel, vorstvrij en droog opslaan.
Afvalverwerking	Uitsluitend deels lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Ingedroogde materiaalresten kunnen als huisvuil worden afgevoerd. Verpakking met vloeibare verfresten inleveren bij een verzamelpunt voor chemisch afval (verfresten) AVV-afvoercode nr. 080112

Deze technische informatie is opgemaakt op basis van de laatste stand van de techniek en onze ervaringen van de applicatietechniek. Met het oog op de grote verscheidenheid van ondergronden en objectomstandigheden wordt de koper/gebruiker echter niet ontslagen van de plicht om onze materialen m.b.t. technische en ambachtelijke eisen te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel bij de desbetreffende objectomstandigheden. Er kunnen uit de bovenstaande gegevens geen juridisch bindende effecten worden afgeleid. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze prospectus zijn geldigheid.

Gemaakt voor
Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Technische informatie stand 08/2019

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 • 55543 Bad Kreuznach

Telefoon +49 (0)6 71 / 8 70-0 • Telefax +49 (0)6 71 / 8 70-397

Applicatietechniek 00800/63333782

E-mail: anwendungstechnik@meffert.com