



Professionele mortels
voor een optimaal resultaat

NIEUW

16in1 MORTEL

Voor 16 verschillende toepassingen

16 in 1

Gewoon omdat het kan

Onze succesvolle 4in1 mortel hebben we, volgens de laatste stand der morteltechnologie, doorontwikkeld tot een unieke 16in1 mortel.

Deze Multimortel is ontwikkeld voor 16 verschillende toepassingen en is daarnaast geschikt voor nog vele andere toepassingen.



Multimortel
16in1

Gewoon omdat het kan



De innovatieve 16in1 mortel heeft een uitgebalanceerde samenstelling van de nieuwste grondstoffen en additieven. De goede verwerkbaarheid, hoge hechtsterkte, hoge stabiliteit en het uitstekende watervasthoudende vermogen geven deze mortel de unieke eigenschappen voor 16 verschillende toepassingen. Met de bereidingsmethode (zie tabel) bepaalt u de toepassing en heeft u altijd de juiste mortel ter beschikking om de klus te klaren.

Maar dat is nog niet alles. Denk aan ruimtebesparingen in klusbussen en magazijnen. Denk ook aan arbeidsbesparing doordat door de unieke eigenschappen voorbevochtigen, voorstrijken of gronderen voor vrijwel alle toepassingen achterwege kan blijven. Probeer het en laat u verrassen!

Voordelen

- ✓ Met 16 verschillende toepassingen vrijwel altijd de juiste mortelsoort voorhanden.
- ✓ Dé probleemoplosser bij uitstek voor diverse moeilijke morteltoepassingen
- ✓ Geen talloze zakken meer nodig voor verschillende toepassingen.
- ✓ Ruimtebesparing in bus en magazijn en minder afval.
- ✓ Kostenbesparend alternatief, bijvoorbeeld voor de veel duurdere uitvlak- en flex-egalisiemortels
- ✓ Arbeidsbesparend:
 - gronderen is niet nodig en vaak zelfs niet eens wenselijk
 - voorbevochtigen van de metselstenen kan achterwege blijven
- ✓ Hoge (uitmuntende) hechtsterkte en stabiliteit
- ✓ Hoog watervasthoudend vermogen
- ✓ Aanzienlijk minder kans op "verbranden" door te snelle uitdroging van de mortel
- ✓ In de regendichte PE zakken minstens 24 maanden houdbaar.
- ✓ Alle toepassingen geschikt voor binnen en buiten.

Technische gegevens

Bindmiddel: cement
 Max. korrel: 2 mm
 Verwerkingstijd: ca. 2 uur
 Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25 °C
 Alle toepassingen zijn geschikt voor binnen en buiten.

Sakrete

Sakrete is al ruim 60 jaar een succesvol innovatief en internationaal A-merk, dat met een smal assortiment een breed toepassingsbereik heeft. Sakrete producten staan dankzij een streng kwaliteitsprogramma garant voor een constante hoge kwaliteit, waarmee een optimaal resultaat kan worden behaald.



Productinfo



Veiligheidsinfo



Meer weten?
 Kijk op www.sakrete.nl
 of informeer bij uw bouwmaterialenleverancier.

Sakrete is een internationaal A-merk. Producent en licentiehouder voor Nederland:

Remix Droge Mortel BV
 Postbus 3 – 9530 AA Borger
 Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365
 E-mail: info@remix.nl – www.remix.nl

www.sakrete.nl

www.sakrete.nl

Toepassingentabel 16in1 mortel

16in1 mortel	Toepassing	Norm	Kwaliteit	KOMO	CE	Aanmaakwater (liter/25 kg)	Uitlevering (liter/25 kg)
1	Traditioneel metselen (matig- en normaal zuigende stenen)	EN-998-2	M15	ja	ja	3,0 tot 3,3*	13
2	Doorstrijken (matig- en normaal zuigende stenen)	EN-998-2	M15	ja	ja	3,0 tot 3,3*	13
3	Dunbed metselen (≥ 5 mm lintvoeg), ook tuinmuren en stapelstenen	EN-998-2	M15	ja	ja	3,3	13
4	Metselen/doorstrijken/dunbed metselen sterk zuigende stenen (gehydrofobeerde stenen en stenen met een laag hechtpotential)	EN-998-2	M15	ja	ja	3,3	13
5	Metselen/doorstrijken kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton	EN-998-2	M15	ja	ja	3,3	13
6	Metselen/doorstrijken/dunbed metselen glasbouwstenen en zeer weinig zuigende stenen	EN-998-2	M15	ja	ja	2,8	12,5
7	Kleinschalig voegwerk en voegreparatie	EN-998-2	M15	nee	ja	2,3	12
8	Aanbranden en hechtbrug	nvt	nvt	nee	nee	4,5	16
9	Onderstop-, stel-, kim- en vulmortel	EN 13813	C20/F4	ja	ja	2,4	12
10	Chipperen (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk)	nvt	nvt	nee	nvt	3,3 tot 4,5**	13
11	Vastzetten/montage van muurafdekkers, dorpels, vensterbanken enz.	nvt	nvt	nee	nvt	3,4	12,5
12	Stucen en uitvlakken van wanden en muren (zonder gronderen)	EN-998-1	CSIV $>6N/mm^2$	nee	ja	3,3	13
13	Cementdekvloeren 2-7 cm, ook met vloerverwarming	EN 13813	C20/F4	ja	ja	2,2	12
14	Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming e.d.	nvt	nvt	nee	nvt	2,4	12
15	Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel	EN 13813	C16/F3	ja	ja	3,1	12,5
16	Reparatie en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervlakken (eerst gronderen)	nvt	nvt	nee	nvt	3,2 tot 3,6**	13

* Matig zuigend 3,0 ltr tot normaal zuigend 3,3 ltr

** Afhankelijk van de toepassing

