




Waarschuwing
Bevat koolwater-
stoffen, C9,
aromaten en
2-methoxy-1-met-
hylethylacetaat.

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/L. Dit product bevat max. 490 g/L VOS.

AkzoNobel

Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden



250ml e

UFI: DAWD-21FN-D005-8JA5

Alabastine

AkzoNobel

POLYESTER EN METAAL

Polyester & Metaal PRIMER

- ▶ Uitstekende hechting op diverse ondergronden.
- ▶ Roestwerend.

KLEUR
grijs

CA. 2,5M²
PER 250 ML

GEEFT DUURZAME
BESCHERMING

Polyester & MetaalPRIMER

TOEPASSINGEN

- Geschikt als hechtlaag op o.a. ferro- (ijzer & staal), non ferro metalen (koper, messing, zink) en intact schilderwerk.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 250ML = ong. 2,5m²
- Stofdroog en schuurbaar na ca. 3 uur. Overschilderbaar na 16 uur (bij 20°C)
- Alabastine Polyester & Metaal Primer is gebruiksklaar.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl).
- Kleur: grijs.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik goed roeren.
- Niet verwerken bij een temperatuur beneden 10°C
- Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Onbehandelde non ferro metalen

- Ondergrond ontvetten met Alabastine verfreiniger.
- Grof schuren en stofvrij maken.
- Nogmaals ontvetten en Alabastine Polyester & Metaal Primer aanbrengen.
- Waar nodig plamuren met Alabastine Polyester & Metaal Plamuur. Daarna tweede laag aanbrengen.
- Fijn schuren, stofvrij maken en aflakken

Onbehandelde ferro metalen

- Ondergrond ontvetten met wasbenzine.
- Grof schuren en stofvrij maken.
- Nogmaals ontvetten en Alabastine Polyester & Metaal Primer aanbrengen.
- Waar nodig plamuren met Alabastine Polyester & Metaal Plamuur. Daarna tweede laag aanbrengen.
- Fijn schuren, stofvrij maken en aflakken

- Reinigen met thinner. Spoel gereedschap niet uit onder de kraan.
- Breng verfresten naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Product vorstvrij bewaren.



2252320