



Waarschuwing

vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed eventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat trimethylolpropanetriacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU grenswaarde voor dit product (cat. B/c): 540 g/L. Dit product bevat max. 225 g/L VOS.



Gevaar

Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. EU grenswaarde voor dit product (cat. B/c): 540 g/L. Dit product bevat max. 295 g/L VOS.

Polyester en Metaal
Hars Component A:

UFI: 8CUD-E1KH-A00S-1PWP

Polyester en Metaal
Hars Component B:

UFI: HEUD-X18W-N009-P1GR



Voor tips en advies:

www.alabastine.nl
Of scan de QR code.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

AkzoNobel

Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden

**Component A +
Component B = 200ml**

AkzoNobel

Alabastine

POLYESTER EN METAAL

Polyester & Metaal REPARATIESET

- ▶ Repareert en lamineert snel en ijzersterk grote beschadigingen en gaten.
- ▶ IJzersterk.
- ▶ Sneldrogend: 45 minuten.



Alabastine

Polyester & Metaal REPARATIESET

TOEPASSINGEN

- Voor het vernieuwen van bepaalde delen of ingrijpende reparaties aan polyester.
- Toe te passen op bijvoorbeeld auto's, scooters, caravans & vaartuigen (mits boven de waterlijn).
- Ook geschikt voor reparaties aan metaal, hout en vele kunststoffen.
- Niet geschikt voor brandstoftanks.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- IJzersterk.
- Droogtijd: 45 minuten.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Inhoud: Polyester & Metaal Hars (200ML), Glasmat (1/8m²), 1 vel niet-hechtende folie, 1 kwast, 1 aanmaakblik en 1 mengspaan.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het te behandelen gedeelte en de directe omgeving daarvan opschuren.
- Daarna de ondergrond volkomen schoon, droog, stof- en vetvrij maken.
- De benodigde glasmat eerst zodanig op maat knippen dat deze rondom 3 cm groter is dan het gat.
- Rafel de randen van de glasmat uit om een geleidelijk verloop van de mat naar het niet beschadigde oppervlak te verkrijgen.
- Meng Component A en Component B van de Polyester & Metaal Hars 1 op 1 tot een homogeen gekleurde vloeistof ontstaat in het mengblik.
- Smeer de geschuurde ondergrond in met hars. Het uitgeknipte deel glasmat goed insmeren met hars.
- Leg de ingesmeerde glasmat over het gat en druk de mat stevig aan. Verwijder de niet hechtende folie direct na aanbrengen.
- Eventueel voorzichtig nastrijken met bijgeleverde spatel.
- Wanneer de hars hard is (na ± 2.5 uur) het oppervlak bijschuren.
- Afhankelijk van uw eisen kunt u het oppervlak plamuren met bijvoorbeeld Alabastine Polyester & Metaal Plamuur. Na het schuren geeft dit een spiegelglad oppervlak.
- Hierna bijspuiten of overschilderen.

**COMPLETE
REPARATIESET**

**INHOUD: Hars, glasmat, kwast,
mengblik en mengspaan**