

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Houtbeits Plus

- ✓ **extreem hoge weers- en uv-bescherming**
- ✓ **extreem waterafstotend met pareleffect**
- ✓ **bladdert niet af, vormt geen microscheurtjes**

Eigenschappen

Hornbach Houtbeits Plus is een innovatieve, PU-versterkte, milieuvriendelijke houtbeits, die alle voordelen van een oplosmiddelhoudende en een op water gebaseerde beits verenigt en zowel voor niet-maatvastе als voor maatvastе onderdelen geschikt is. De Houtbeits Plus biedt 7 jaar bescherming* dankzij de nieuwste hybride technologie. Lichtechte micropigmenten zorgen voor een hoge uv-bescherming. De beitslaag is elastisch, blokvast, vochtregulerend, extreem waterafstotend, bijzonder weerbestendig en heeft een hoog diffusievermogen. Bladdert niet af, vormt geen microscheurtjes, heeft optimale vloeieigenschappen.

Let op: Indien alleen de verfsoort „kleurloos“ wordt gebruikt, biedt dit onvoldoende bescherming tegen UV-straling. Daarom voor buiten alleen als extra laag of voor het opfrissen gebruiken.

7 jaar duurzaamheid: Afhankelijk van constructie, weersomstandigheden, ondergrond en pigmentering van de verflaag. Ook gelden de volgende voorwaarden: Er dient rekening gehouden te worden met de constructieve houtbescherming. De verf moet conform onderstaande aanwijzingen gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij oppervlakken die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden.

- 3 in 1 bescherming tegen groene aanslag + uv-licht + het weer
- milieuvriendelijke houtbeits met extreem lange levensduur

Toepassingen

Ideaal voor maatvastе en niet-maatvastе houten onderdelen van buitenconstructies, bijv. kozijnen, deuren, tuinmeubelen, privacyschermen, tuinhuisjes, pergola's, carports en andere houten oppervlakken. In combinatie met Hornbach antislip-additief ook geschikt voor houten vloeren.

Kleur

Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen.

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Polyurethaanalkydemulsie, anorganische pigmenten, water, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, pyrithionzink.

GIS-Code

M-KH01

Lichtechtheid

Zeер goed. Uitstekend bestand tegen UV-straling.

Weersbestendigheid

Zeер goed

Verdunning

Water. Gebruiksklaar, onverdund te gebruiken. Voor het spuiten met water de spuitviscositeit instellen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 15 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 8 uur overschilderbaar. Doorgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Acrylkwast, beitsrol, verfspuit.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Harsrijke houtsoorten en vette aanslag met universele verdunner afnemen.

Goed roeren voor gebruik voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. **Renovatielaag:** Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen, verweerde oude lagen eventueel tot op het gezonde hout schuren. Intacte oude verflagen schuren. 2 lagen Houtbeits Plus in richting van de houtnerf aanbrengen.

Nieuwe laag: 2 - 3 lagen Houtbeits Plus in de richting van de houtnerf aanbrengen. Oppervlakken die sterk aan weersomstandigheden zijn blootgesteld, van 3 lagen voorzien. Onbehandeld en drukgeïmpregneerd, voor blauwkleuring gevoelig hout (naaldhout, spinthout) met een houtprimer voorbehandelen.

Tip: Controleer het oppervlak regelmatig en herstel beschadigde plekken in de verflaag direct.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 15 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010).

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.