

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Kleurloze Houtolie

- ✓ **frist kleuren fraai op**
- ✓ **vuil- en waterafstotend**
- ✓ **verzorgd en impregneert**
- ✓ **eenvoudige verwerking**
- ✓

Eigenschappen

De oplosmiddelvrije, kleurloze houtolie is geproduceerd op basis van natuurlijke oliecomponenten, speciaal voor het beschermen en verzorgen van alle soorten hout voor binnen- en buitengebruik. De kleurloze houtolie laat de poriën open, is ademend en vochtregulerend. Hij creëert vuil- en waterafstotende oppervlakken, beschermt tegen uitdroging, vermindert scheurvorming en bladdert niet af. De natuurlijke houtkleur wordt benadrukt en optimaal opgefrist. Snelle, eenvoudige verwerking.

Kan kleurloos verwerkt of in het Hornbach verfmengencentrum in de gewenste kleur gemengd worden.

- verzorging, bescherming en kleuopfrissing voor alle houten oppervlakken
- open poriën
- natuurlijke uitstraling

Toepassingen

Ideaal voor onbehandeld, keteldruk-geïmpregneerd en reeds geolied hout. Voor meubelen, houten bekledingen, houten vloeren enz.

Kleur

Kleurloos.

Kan in het Hornbach verfmengencentrum in de gewenste kleur gemengd worden.

Glansgraad

-

Samenstelling

Lijnolie, water, additieven, wassen, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, Zinkzouten van pyridine-1-oxy-2-thiol.

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water. Gebruiksklaar, onverdund te gebruiken.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 13 m² bij één laag, afhankelijk van absorptie en de toestand van het hout. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % stofdroog na ca. 24 uur. Doorgehard na ca. 24 - 48 uur, al naargelang de weersomstandigheden. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. De eerste 36 uur mag het hout niet met vocht in aanraking komen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Schildersgereedschap

Kwast, roller, katoenen doek.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water. **Let op:** Met olie doordrenchte doeken kunnen spontaan ontbranden (vanwege het lijnoliegehalte). Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen verpakkingen te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

Verwerking

De ondergrond moet absorberend, schoon, droog, vet- en stofvrij en druk- en trekvast zijn. Oude, afsluitende lagen en waslagen verwijderen. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Oud hout, ruwe en gebobbelde oppervlakken schuren met schuurpapier nr. 120. Sterk verweerde oude lagen eventueel tot op het gezonde hout schuren.

Goed schudden of roeren voor gebruik. Kleurloze houtolie naargelang het absorptievermogen van het hout dun en gelijkmatig aanbrengen, tot het hout geen olie meer kan opnemen. Altijd in richting van de houtnerf aanbrengen. Na ca. 5 min. de resterende, niet opgenomen olie met een katoenen doek verwijderen. Er mag geen olie op het oppervlak achterblijven. Goed laten drogen.

Tip: Wij raden u aan, het houten oppervlak eenmaal per jaar na te behandelen.

Omstandigheden

Niet bij direct zonlicht en niet onder +10 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

Let op: Met olie doordrenchte doeken kunnen spontaan ontbranden (vanwege het lijnoliegehalte). Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen verpakkingen te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 20 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/f vanaf 2010).

Bij spuitwerk Combifilter A2/P2 gebruiken. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. Bij slijpwerk Stoffilter P2 gebruiken. Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen. Voorkom lozing in het milieu.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.