

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Universele Hardhoutolie

- ✓ op basis van lijnolie
- ✓ verzorgt en beschermt
- ✓ natuurlijk fraaie kleuopfrissing
- ✓ impregneert en maakt van binnen hard

Eigenschappen

Universele hardhoutolie op basis van natuurlijke oliecomponenten zonder oplosmiddelen, ter verzorging en bescherming van alle hout binnen en buiten. Openporig, ademend en vochtregulerend. Zorgt voor weersbestendige, vuil- en waterafstotende, antislip oppervlakken, beschermt tegen uitdroging, vermindert scheurvorming en bladdert niet. Behoudt en accentueert de natuurlijke houttinten. Laat zich snel en gemakkelijk verwerken.

- verzorging, bescherming en kleuopfrissing voor alle houten oppervlakken
- open poriën
- natuurlijke uitstraling

Toepassingen

Onbewerkt of reeds geolied hard- en tropenhout binnen en buiten, bijvoorbeeld houten terrassen, tuinmeubelen en kinderspeeltoestellen van hout. Ook zeer geschikt voor zachtere houtsoorten.

Kleur

Kleurloos.

Kan in het Hornbach verfmengencentrum in de gewenste kleur gemengd worden.

Glansgraad

-

Samenstelling

Lijnolie, water, additieven, wassen, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, Zinkzouten van pyridine-1-oxy-2-thiol.

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water. Gebruiksklaar, onverdund te gebruiken.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 13 m² bij één laag, afhankelijk van absorptie en de toestand van het hout. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % stofdroog na ca. 24 uur. Doorgehard na ca. 24 - 48 uur, al naargelang de weersomstandigheden. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. De eerste 36 uur mag het hout niet met vocht in aanraking komen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller, katoenen doek.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, vrij van oplosmiddelen en stabiel zijn. De houtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 15%. Harsachtig hout en vettige delen reinigen met universele verdunner. Goed roeren vóór gebruik. Reeds gecoat hout: verwijder loszittende, afbladderende oude lagen. Verweerde oude lagen tot op het gezonde hout afschuren. Intacte oude lagen licht schuren. Twee lagen universele hardhoutolie aanbrengen in de houtnerfritting. Oude houten oppervlakken: Vergrijsde en verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, stabiele hout afschuren en grondig reinigen. Nieuwe houtoppervlakken: nieuw hout moet altijd grondig worden geschuurd voordat een eerste laag wordt opgebracht. Twee lagen universele hardhoutolie aanbrengen in de houtnerfritting. Draag een masker tijdens het schuren! Vóór gebruik goed roeren. Onverdund en gelijkmatig dun opbrengen in de houtnerfritting, totdat het hout geen olie meer kan opnemen. Verwijder na ongeveer 5 minuten de overtollige, niet geabsorbeerde olie met een katoenen doek. Er mag geen olie op het oppervlak blijven liggen. Goed laten doordrogen (24 uur). Herhaal het opbrengen van de olie, indien nodig, totdat het hout verzadigd is. Meestal is één laag voldoende bij hout dat al met olie is behandeld. Onbehandeld en drukgeïmpregneerd, voor blauwkleuring gevoelig hout (naaldhout, spinthout) met een houtprimer voorbehandelen. Tip: Ook tijdens de verwerking af en toe goed roeren. We raden aan om het houtoppervlak eenmaal per jaar na te oliën. Wanneer hout erg aan verwerking onderhevig is, kan frequenter oliën nodig zijn.

Omstandigheden

Niet bij direct zonlicht en niet onder +10 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

Let op: Met olie doordrenchte doeken kunnen spontaan ontbranden (vanwege het lijnoliegehalte). Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen verpakkingen te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 20 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/f vanaf 2010).

Bij spuitwerk Combifilter A2/P2 gebruiken. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. Bij slijpwerk Stofffilter P2 gebruiken. Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen. Voorkom lozing in het milieu.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthoudt onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.