

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Hardwaxolie

- ✓ doet de natuurlijke structuur van het hout opleven
- ✓ zorgt voor een stevig en waterafstotend oppervlak
- ✓ zijdemat

Eigenschappen

HORNBACH Hardwaxolie is een zeer sterke olie-wax-harscoating, die geschikt is als grondlaag en eindbehandeling voor alle zuigende ondergronden binnenshuis, zoals hout, terracotta, grestegels, neutrale cementvloeren, plaatmateriaal zoals Sterling OSB-platen enz. De coating is conform DIN 68861 bovendien zeer goed bestand tegen water, koffie, rode wijn en vruchtensap. **Opmerking:** Bijzonder sterk zuigende ondergronden, zoals bijv. kurk, moeten met harde olie worden voorbehandeld.

- open poriën
- slag- en slijtvast
- ademend

Toepassingen

Ideaal voor alle houtsoorten, OSB-platen, WPC, gres, ongeglazuurde keramische tegels. Houten vloeren, trappen, meubelen enz. met een hoge belasting.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Houtolie, lijnolie, castorolie, natuurhars-ester, aluminiumoxide, microwas, kiezelzuur, minerale pigmenten, droogstoffen.

Kenmerken

VbF: A III

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verdunning

Onverdund te gebruiken.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 25 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-55% bedraagt de droogtijd ca. 6 - 12 uur. Na 16 - 24 uur wordt de 2e laag aangebracht. Na 3 dagen licht belastbaar. Volledig belastbaar na 7 - 14 dagen.

Schildersgereedschap

Blokkwast, verzegelingsborstel, verschillende pads, katoenen doek.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Reiniging gereedschap

Reiniging van de gereedschappen direct na gebruik met kwastenreiniger of universele verdunner.

Verwerking

De ondergrond moet droog (houtvochtigheid max. 14%), schoon en stofvrij zijn. Eindschuren van de oppervlakken met ten minste korrel 120 of schuurgaas. Voor gebruik zorgvuldig schudden. De harde waxolie is gebruiksklaar. Met een kortharige roller of zwabber dun en gelijkmatig aanbrengen en goed uitstrijken. Eventueel overtollige olie na ca. 15 - 20 min verwijderen en met groene pad inmasseren. Na 16 - 24 uur een tweede laag dun aanbrengen en met witte pad polijsten. Indien het oppervlak na de eerste laag ruw aanvoelt, met korrel 150 - 180 schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen, voordat de tweede laag wordt aangebracht. Bij kurk is evt. een derde laag harde waxolie nodig. Vooraf testen! Bij het verwerken en drogen van de producten dient voor een optimale ventilatie te worden gezorgd! Anders is geurhinder mogelijk! Met harde waxolie behandelde vloeren reinigen met plantenzeepp (max. 10-30 ml in 10 l vochtwater doen; vochtig, niet nat toepassen) en indien nodig (bij slijtagesporen) met onderhoudsolie behandelen. Zwaar belaste oppervlakken (scholen, kantoren enz.) krijgen 4 weken na de laatste laag harde waxolie een eerste basisbehandeling met onderhoudsolie, nadat de vloer met plantenzeepp werd gereinigd. Daarna wordt de vloer naargelang nodig met onderhoudsolie onderhouden. Bij lagere temperaturen vertraagt het droogproces. Door de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een typische geur optreden. Bij gebruik van spuitmachines goedgekeurde adembescherming dragen. Bij het schuren een fijnstofmasker dragen!

Omstandigheden

Niet onder +16 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking recht op vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Koel en droog bewaren. Ongeopend ten minste 5 jaar houdbaar. Verpakking goed sluiten. Eventueel gevormd vlies dient voor gebruik te worden verwijderd. **Let op:** Met product doordrenkte werkmaterialen, zoals poetsdoeken, sponzen, schuurstof enz. met niet volledig gedroogde olie, luchtdicht in een metalen houder of in water bewaren en dan verwijderen. Anders bestaat gevaar voor zelfontbranding op basis van het gehalte aan plantaardige olie. Het product op zich is niet uit zichzelf ontbrandend. Bij het drogen voor voldoende ventilatie zorgen.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

VOC-gehalte 5 g/l. EU-grenswaarde max. 30 g/l (categorie „a“ vanaf 2010).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Met product doordrenkte werkmaterialen, zoals poetsdoeken, sponzen, schuurstof enz. met niet volledig gedroogde olie, luchtdicht in een metalen houder of in water bewaren en dan verwijderen. Anders bestaat gevaar voor zelfontbranding op basis van het gehalte aan plantaardige olie. Het product op zich is niet uit zichzelf ontbrandend. Bij het drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Door de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een typische geur optreden. Bij gebruik van spuitmachines goedgekeurde adembescherming dragen. Bij het schuren een fijnstofmasker dragen!

Milieu

Inhoud/verpakking naar het milieupark brengen. Volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften. Ingedroogde resten kunnen als huisvuil worden verwijderd.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.