

DIEPGROND

transparant / conserveringsmiddelvrij



voorstrijk voor sterk zuigende en poederende ondergronden

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- diep werkend
- voor binnen en buiten
- consoliderend
- conserveringsmiddelvrij
- met gekleurde aanbreng controle
- ideaal voor gipskarton

TOEPASSINGEN

Primer voor consolideren en egaliseren van zuigenden ondergronden binnen en buiten. Geschikt voor alle pleisterlagen binnen en buiten, beton, metselwerk, zuigende gipskartonplaten en voor stevig hechtende en draagkrachtige verlagen op dispersiebasis. Speciaal voor fijn porige, zandende, poreuze, oude, licht krijtende, ongelijkmatig of zeer zuigende ondergronden. Werkt balancerend op de zuigkracht van de ondergrond. Verbetert de hechting van volgende verlagen. Overschilderbaar met alle verf voor muren en plafonds, voor gevels, en met pleisters enz. op waterbasis.

EIGENSCHAPPEN

- hoge dieptewerking
- zeer goede consolidatie
- ademend
- arm aan vervuilende stoffen
- geurneutraal
- eenvoudig te verwerken

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte / verkoopeenheid
522725	transparant, conserveringsmiddelvrij	1L
522736	transparant, conserveringsmiddelvrij	5L
520365	transparant, conserveringsmiddelvrij	10L

MATERIAAL BASIS

Kunststof dispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij, draagkrachtig en zuigend zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Lijmverf, resten van behangplaksel en poederende oppervlakken volledig afwassen. Nieuwe pleisterlagen moeten min. 4 weken door en door droog zijn. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren! Tijdens het gebruik bescherm ondergronden tegen verfspatten.

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtcracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TE VERDUNNEN MET

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

GEREEDSCHAP

- borstel
- roller
- verfspuit

AIRLESS TOEPASSING

Verdunning: 0 %

Spuut hoek: 50°

Spuitedruk: 110 bar

Spuit nozzle: 0,009"

Opmerking: Houd de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat in acht.

LAAGOPBOUW

Voor gebruik goed schudden. Breng onverdund en gelijkmatig in ruime hoeveelheden aan. Sterk zuigende oppervlakten twee keer nat in nat gronden, d.w.z. 2 lagen aanbrengen zonder droogtijd ertussen. Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De primer of grondverf mag geen glanzende laag vormen. In dit geval wordt de ondergrond te veel afgedicht, waardoor de volgende afwerkklagen niet hechten.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na 3–4 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 6 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Acrylaat-copolymeer, kaliwaterglas, water, additieven, organische en anorganische pigmenten.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie A/h vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P303+P352 Bij contact met de huid (of het haar): Met veel water en zeep wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

EXTRA INFORMATIE

Bij spuitwerk combifilter A2/P2 gebruiken.
Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.