

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Gevelverf

- ✓ goed dekkend
- ✓ weerbestendig
- ✓ onverslijtbaar

Eigenschappen

Hornbach universele Gevelverf is een matte, waterverdunbare gevelverf voor weerbestendige gevelverven buitenshuis.

- schrobvast
- vochtregulerend, laat geen waterdamp door, reukarm en oplosmiddelvrij
- gemakkelijk aan te brengen, druipt en spat niet
- mengbaar bij het Hornbach verfmengcentrum
- duurzaamheid tot 5 jaar*

* Afhankelijk van de constructie voorwaarden, van locatie, weersomstandigheden, milieu-invloeden en oppervlaktestructuur.

Ook gelden de volgende voorwaarden: De verf moet conform onderstaande aanwijzingen gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij oppervlakken die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden. Omdat de lichtechtheid afhankelijk is van de kleur, kan de duurzaamheid alleen op de kleur wit gegarandeerd worden.

Toepassingen

Geschikt voor alle pleisterlagen buiten, beton, cement, baksteen enz.

Kleur

Wit.

Mengbaar bij het Hornbach verfmengcentrum.

Glansgraad

Mat

Samenstelling

Kunststof dispersie, titaandioxide, kwarts, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, pyrithionzink.

GIS-Code

-

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 6 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 5 - 6 uur overschilderbaar. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, langharige gevelroller, verfspuit.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij van antiklontermiddelen zijn. Niet draagkrachtige verflagen verwijderen. Kalkverven en krijtlagen met een hogedrukspuit volledig verwijderen.

Oude verflagen moeten vooraf op draagkracht worden getest. Nieuwe pleisters, herstellende pleisters (pleisters van de mortelgroepen P II en P III): Nieuwe, minerale en met pleister herstellende gevels kunnen na voldoende droogtijd, in de regel na 4 weken bij ca. +20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid worden geschilderd. Bij ongunstige weersomstandigheden (bv. wind en regen) moeten duidelijke langere droogtijden worden aangehouden. Nieuwe pleisters moeten worden voor-behandeld met HORNBACH grondering voor minerale pleister.

Voor gebruik goed roeren.

De grondverf kan met maximaal 10% worden verdund.

De deklaag dient onverdund of met maximaal 5% verdund te worden opgebracht.

Voor oppervlakken die aan sterke verwerking blootstaan worden drie lagen aanbevolen; samenhangende oppervlakken moeten vlot en zonder pauze in één keer worden behandeld, om overgangen te voorkomen (nat op nat).

Mengbaar bij het Hornbach verfmengcentrum.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH210 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 40 g/l (categorie A/c vanaf 2010).

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.