



Productblad AMAZONA Ecofinish

1. Productomschrijving

AMAZONA Ecofinish is een oplosmiddelvrije emulsie geschikt voor de bescherming en het impregneren van minerale en poreuze ondergronden en bestaande minerale verflagen.

2. Toepassingsgebied

AMAZONA Ecofinish kan zowel binnen als buiten worden toegepast op poreuze ondergronden, op vloeren, gevels zoals beton, natuursteen, baksteen, tegels, pleisterwerk, gips en kunststeen. Het product is bij uitstek geschikt voor zeer poreuze ondergronden. Ecofinish is tevens geschikt als nabehandeling op minerale verflagen.

3. Producteigenschappen

AMAZONA Ecofinish is gebaseerd op reactieve siloxanen in een waterige oplossing. Het product is vrij van oplosmiddelen en giftige stoffen en is niet ontvlambaar. Het optische beeld en de structuur van het oppervlak blijft gehandhaafd, evenals de dampdiffusie eigenschappen. De poriën worden door deze behandeling niet gesloten, zodat de waterdampdoorlaatbaarheid van de constructie praktisch behouden blijft. AMAZONA Ecofinish is gebruiksklaar.

Technische kenmerken

- * Kleur : melkachtig wit
- * Consistentie : vloeibaar
- * Dichtheid : ca. 0,95 gr/cm³
- * Geur : neutraal

4. Verwerkingsvoorschriften

Voorbehandeling

AMAZONA Ecofinish kan zowel op een droge als een licht vochtige ondergrond worden aangebracht. Alvorens het product aan te brengen dient het oppervlak te worden gereinigd en vervuilingen van allerlei aard te worden verwijderd.

Verwerkingscondities

AMAZONA Ecofinish kan worden aangebracht met airless spuit, HVLP of met kwast of roller. De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5°C te zijn tot maximaal

35°C. Applicatie kan niet plaatsvinden tijdens regen of vorst. AMAZONA Ecofinish heeft een droogtijd van ca. 24 uur. Eenmaal droog is het onmogelijk om AMAZONA Ecofinish te verwijderen.

Verbruik

Beton	: 0,2 - 0,3 L/m ²
Pleisterwerk	: 0,2 - 0,4 L/m ²
Zandsteen	: 0,2 - 0,3 L/m ²
Baksteen	: 0,2 - 0,4 L/m ²
Kalkzandsteen	: 0,3 - 0,5 L/m ²
Natuursteen	: 0,1 - 0,2 L/m ²

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald.

5. Verpakking

Flessen van 450 en 950 ml met veiligheidsdop.

6. Opslag

AMAZONA Ecofinish is 24 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen. Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zo snel mogelijk te worden verwerkt. Vermijd het terugdoen van ongebruikt product in de fles.

7. Transport codering

Klasse	: 3
Verpakkingsgroep	: II
UN-nr.	: 1170

8. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 11.
Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

9. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.