

ROOFCOATING PRIMER

kleurloos / conserveringsmiddelvrij



voor het gronderen van sterk tot normaal-zuigende dakoppervlakken

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- diep werkend
- consoliderend
- gebruiksklaar
- voor buiten

TOEPASSINGEN

Primer voor consolideren en egaliseren van van sterk tot normaal zuigenden ondergronden buiten. Geschikt voor alle dakoppervlakken buiten die gecoat kunnen worden. Werkt balancerend op de zuigkracht van de ondergrond. Verbetert de hechting van volgende MODULAN 4501 roofcoating.

EIGENSCHAPPEN

- hoge dieptewerking
- zeer goede consolidatie
- ademend
- arm aan vervuilende stoffen
- eenvoudig te verwerken

MATERIAAL BASIS

Kunststof dispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet vers gereinigd, droog, olie- en vetvrij, draagkrachtig en zuigend zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Oppervlakken zorgvuldig met de waterstraalmethode onder druk schoonmaken. Draag een masker tijdens het schuren! Aangrenzende componenten afdekken en beschermen tegen spatten.

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TE VERDUNNEN MET

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

GEREEDSCHAP

kwast, roller, verfspuit.

AIRLESS TOEPASSING

Verdunning: 0 %

Spuithoek: 50°

Spuitedruk: 110 bar

Spuitzon: 0,009"

Opmerking: Houd de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat in acht.

LAAGOPBOUW

Kan aangebracht worden met een airless verfspuit, kwast of verfroller. Voor gebruik goed schudden. Breng onverdund en gelijkmatig in ruime hoeveelheden aan. Sterk zuigende oppervlakten twee keer nat in nat gronden, d.w.z. 2 lagen aanbrengen zonder droogtijd

ertussen. Niet onder +8 °C en niet boven +35 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De primer of grondverf mag geen glanzende laag vormen. In dit geval wordt de ondergrond te veel afgedicht, waardoor de volgende afwerklagen niet hechten.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na 3–4 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 6 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Acrylaatcopolymeer, kaliwaterglas, water, additieven.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 30 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie A/h vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.