



Productblad AMAZONA Gevelverf

1. Productomschrijving

AMAZONA Gevelverf is een gebruiksklare sol-silicaatverf voor buitenmuren.

2. Toepassingsgebied

AMAZONA Gevelverf is geschikt voor verwerking op nieuwe en bestaande minerale ondergronden zoals (bak)steen en stucwerk en het overschilderen van goed vastzittende bestaande verflagen. AMAZONA Gevelverf is niet geschikt voor hout, kozijnen, metaal, verven op oliebasis, lakken, zouthoudende ondergronden of direct op gasbeton.

3. Producteigenschappen

Technische kenmerken

Soortelijk gewicht : ca. 1,5 – 1,8 g/cm³

Dampopenheid : $S_d < 0,02$ m

Wateropname : $w < 0,10$ kg/(m².h 0,5)

Kleuren : PURE WHITE, RAL 9010 CLASSIC en ANTRACITE.

Lichtreflectiewaarde op gevelisolatie ≥ 30 .

4. Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, niet krijtend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen, vuil, vet, mos en algen mechanisch of met hogedruk water verwijderen. Reparaties in ondergronden uitvoeren met een mineraal reparatiemiddel. Sterk zuigende studlagen voorbehandelen met AMAZONA Gevelverf Verdunning. Metselwerk dat veel vocht opneemt, moet eerst behandeld worden met een voorstrijk (bijvoorbeeld AMAZONA Gevelverf Verdunning) voor sterk zuigende ondergronden.

VERWERKING

AMAZONA Gevelverf kan verkwast, gerold of gespoten worden (airless nozzle 0,79 mm resp. 0,031inch). Voor de grondlaag is applicatie met roller of kwast aan te bevelen.

Grondlaag: Standaard 5% verdunning toepassen

Eindlaag: AMAZONA Gevelverf onverdund.

Verwerkingsvoorschriften

Omgeving- en ondergrondtemperatuur $> +5$ °C. Niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Droogtijd

Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd van 24 uur handhaven.

Verbruik

op een gladde, weinig zuigende ondergrond bedraagt het verbruik voor 2 lagen ca. 0,3 L. De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken.

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. Verpakking

PURE WHITE en RAL 9010 CLASSIC : 5 en 10 L emmer

ANTRACITE : 2,5 L emmer.

6. Opslag

In gesloten verpakking, koel maar vorst vrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. Afval

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. Veiligheidsvoorschriften

Gisbau Productcode / Giscode : M-SK 01.

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.



In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg AMAZONA. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

EG-veiligheidsblad in acht nemen.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).