



SUPREME-DEK PRIMER

Extra dekkende voorstrijk voor binnen.

TOEPASSING

Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton. Bij (licht) poederende en/of zuigende ondergronden voorstrijken met een impregneer- of fixeermiddel.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Voorkomt vlekken & kleurverschil
- Geschikt voor onbewerkte muren
- Vermindert zuiging
- Extra gepigmenteerd voor een goede dekking
- Oplosmiddelvrij
- Verhoogt de opentijd van de afwerklaag

VERWERKINGSGEGEVENS

ALGEMEEN

De eigenschappen van het product zijn op basis van SUPREME-DEK PRIMER wit. De kleur, aangebrachte laagdikte en omstandigheden kunnen de eigenschappen veranderen.

Houd rekening met de volgende voorwaarden voor een goede droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

KWAST

Breng MUURVERF PRIMER aan met een kwast welke geschikt is voor watergedragen verven.

ROLLER

Breng MUURVERF PRIMER aan met een geschikte roller. Denk hierbij aan de ondergrond en gewenst eindresultaat.

Gladde ondergrond:	Poolhoogte - 8mm
Grove ondergrond:	Poolhoogte - 14-18 mm

VERFSPUIT

Spuitopening:	0,017 inch – 0,019 inch
Spuithoek:	40, 50 of 60 graden
Spuitdruk:	Lage druk (LP FF of HEA spuittip): 80-140 bar
	Hoge druk: 180-220 bar



SUPREME-DEK PRIMER

VERDUNNING & REINIGING

SUPREME-DEK PRIMER is gebruiksklaar is voor het aanbrengen met een kwast en rol gebruiksklaar. Wordt SUPREME-DEK PRIMER aangebracht met de verfspuit? Dat kan heel goed zonder te verdunnen. Is het spuitbeeld niet naar wens - verdun SUPREME-DEK PRIMER tot maximaal 5%. Reinig gebruikt materiaal direct na gebruik met schoon leidingwater.

PRODUCTGEGEVENS

BINDMIDDEL	Acrylaatpersie.	
GLANSGRAAD	Mat.	
DEKKRACHT	Zeer goed.	
RENDEMENT	Kwast & Rol	8-10 m ² /liter.
	Verfspuit	5-6 m ² /liter.
DROGING (bij 20°C)	Stofdroog	Na ongeveer: 1 uur.
	Overschilderbaar	Na ongeveer: 12 uur.
OVERSCHILDERTEN	Overschilderbaar met alle watergedragen muurverven.	

ARTIKELGEGEVENS

KLEUR	Wit
VERPAKKING	10 liter.
OPSLAG	Bewaar SUPREME-DEK PRIMER op een koele, droge en vorstvrije plek.
HOUDBAARHEID	In een ongeopende verpakking ongeveer 12 maanden.



SUPREME-DEK PRIMER

VOORBEHANDELING & AFWERKING

ALGEMEEN

- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
- Op een natte ondergrond hecht SUPREME-DEK PRIMER niet. De ondergrond moet dus droog zijn.
- Maximaal vochtpercentage: gips gebonden ondergronden: 1%, steenachtige ondergronden: 4%
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Dicht naden af met acrylaatkit.
- Test-voor de zekerheid -altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef.

ONDERGROND	VOORBEREIDING	VOORBEHANDELING	AFWERKING
Sterk poederend	Verwijder alle loszittende, poederende delen met behulp van een stoffer. Probeer zoveel als mogelijk de ondergrond stofvrij te maken. Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met een fixeermiddel. Breng het product onverdund aan.	Werk, afhankelijk van de ondergrond en kleur, het geheel af met 1 of 2 lagen SUPREME-DEK MUURVERF of SUPREME-DEK CLEAN
Licht poederend			
Sterk zuigend			
Licht zuigend	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met SUPREME-DEK PRIMER.	
Niet poederend en/of zuigend			
Geschilderde ondergronden	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met SUPREME-DEK PRIMER, SUPREME-DEK MUURVERF of SUPREME-DEK CLEAN	



SUPREME-DEK PRIMER

GEZONDHEID – MILIEU & VEILIGHEID

- GROENE ENERGIE** SUPREME-DEK PRIMER is geproduceerd met 100% groene energie.
- EU-GRENSWAARDE** Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/a: 30 g/l VOS (2010).
- VEILIGHEID** De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.demuurverffabriek.nl
- GEBRUIK** Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Het is zonde om verf weg te gooien. Probeer zo goed als mogelijk in te schatten hoeveel verf er nodig is. Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Spoel het water nooit door het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving. Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.