

MODULAN 352 Fill + Finish

Gebruiksklaar vul- en fijnvulmiddel voor het vullen van voegen en als oppervlaktefinish



Productbeschrijving

Toepassingsgebied

Voor het vullen van voegen in combinatie met papieren wapeningsband en voor het voegen en als oppervlaktefinish op gipsplaten, gipsvezelplaten, Glasroc F, beton, ruwe pleisteroppervlakken en andere ondergronden.

Bij meerlaagse beplanking is er voor de eerste laag geen papieren wapeningsband voor het plamuren van voegen nodig.

Eigenschappen

Fill + Finish is een kunststof gebonden materiaal conform DIN EN 13963/type 3A, dat uithardt door droging aan de lucht.

Zeer flexibele verwerking, minder invallen, optimaal schuurbaar.

Classificatie conform

DIN EN 13963/type 3A

Kleur

Crèmewit

Grootte van de verpakking

Emmer van 18 kg

Verbruik

Q1 – ca. 400 g/m²
Q2 – ca. 30 g/m²
Q3 – ca. 500 g/m²
Q4 – ca. 1,4 kg/m² per mm laagdikte

Verwerkingstemperatuur

Niet bij een (permanente) ruimte- en plaattemperatuur beneden +5 °C en boven +30 °C verwerken

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet bewegingsvrij, stevig, droog en scheur-, stof- en vetvrij evenals vrij van verontreinigingen en niet dragende verflagen zijn.

Aanbrengprocedure

Aanbrengdikte max. 3 mm

Nadat de ondergrond droog is, moet deze stofvrij gemaakt worden. Het naplamuren met Fill + Finish wordt naadloos aangebracht.

Dwarsvoeg:

De dwarsranden moeten vooraf bevochtigd worden.

Vervolgens wordt de dwarsvoeg geplamuurd. Aanzetten moeten hierbij vermeden worden. Om een hoge voegenvastheid te realiseren, moet papieren wapeningsband worden aangebracht c.q. in het plamuurbed worden gelegd. Deze wordt met een troffel gladgestreken.

Lengtevoeg:

Dan wordt de lengtevoeg geplamuurd. Aanzetten moeten hierbij vermeden worden. Om een hoge voegenvastheid te realiseren, moet papieren wapeningsband worden aangebracht c.q. in het plamuurbed worden gelegd. Deze wordt met een troffel gladgestreken.

Vervolgens worden de dwars- en lengtevoegen geplamuurd. Tot slot wordt het hele oppervlak geplamuurd.

Eventuele oneffenheden van het plamuren moeten geschuurd worden. Draag een adembeschermingsmasker bij het schuren.

Droogtijd

Afhankelijk van de aanbrengdikte en de omgevingsomstandigheden.

Aanwijzingen voor verwerking

Het vul- en fijnvulmiddel Fill + Finish kan handmatig of machinaal verwerkt worden. Bij de machinale verwerking moeten de instructies van de betreffende machinefabrikant in acht genomen worden.

Om bij machinale verwerking een gladde consistentie te verkrijgen, mag aan de Fill + Finish per emmer ca. 0,5 liter schoon water toegevoegd worden. Roer door met een roerwerk met een laag toerental.

Algemene aanwijzingen

Airless te spuiten met:

- WAGNER HeavyCoat 750, 950, 970
- Graco Mark VII, X
- Storch Airless ST 2000

De plamuurmassa kan ook in keukens, badkamers, douches en toiletten in woningen worden gebruikt.

Verwerking met de roller (plamuurroller)

Het vul- en fijnvulmiddel Fill + Finish is geschikt om met een plamuurroller verwerkt en aangebracht te worden. Voor deze toepassingsmethode wordt een verdunning van de plamuurmassa met max. 5-10% water aanbevolen. De verdunde plamuurmassa dient direct verwerkt te worden.

Vul- en fijnvulmiddel voor het vullen van voegen en als oppervlaktefinish, Q1-Q4.

Gebruiksklare plamuurmassa.

Gebruik geen extra toevoegingen.

Bij het behangen moet op het volgende gelet worden:

- Er mag alleen lijm van methylcellulose en/of geschikte kunsthars gebruikt worden.
- Het wordt aanbevolen om de geschiktheid van de lijm en oppervlaktecoatings te controleren.
- Met name na het behangen van papier- en glasweefselbehang, maar ook na het aanbrengen van kunsthars- en cellulosepleister, moet voor een snelle droging door middel van voldoende ventilatie gezorgd worden.
- Technisch gegevensblad nr. 16 "Technische richtlijnen voor behang- en lijmwerkzaamheden" (2013), uitgegeven door de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (Duits comité voor verf en eigendomsbescherming) en technisch gegevensblad 6 van het Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten (Duitse commissie van de gipsindustrie, industriegroep gipsplaten) (versie: juni 2007) "Voorbehandeling van droogbouwoppervlakken gemaakt van gipsplaten voor de verdere

Gereedschap reinigen

oppervlaktecoating resp. -bekleding" moeten in acht genomen worden.

Reinig gereedschap en verontreinigingen met water.

Aantekeningen**Grondstoffen**

Minerale vulstoffen, polymeerdispersie, additieven

Instructies m.b.t. risico's en veiligheid

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Storage

Verpakking na gebruik goed sluiten en droog, koel maar vorstvrij bewaren. Beschermen tegen warmte. Origineel gesloten ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen binnen 3 maanden gebruiken.

Afvalverwijdering

Opgedroogde productresten kunnen samen met het huisvuil afgevoerd worden.

Technische informatie juni 22

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren (bijv. door proeflagen etc.). Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Deutschland
Hotline: +49 6348 6000
product@hornbach.com
www.hornbach.com

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
CH-6210 Sursee
Hotline: +41 41 929 6262