

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH ACRYL-BETONVERF

- ✓ hoge schrobvastheid
- ✓ trapvast
- ✓ makkelijk te verwerken

Eigenschappen

Hornbach Acryl-Betonverf is een zijdeglanzende, waterverdunbare speciale dispersieverf voor allerlei typen vloeren binnen en buiten.

- duurzaam
- schuurbestendig
- slijtvast
- weerbestendig
- bestand tegen olie, vetten en alkalische middelen voor huishoudelijk gebruik
- eenvoudig te verwerken

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor beton, cement, pleisterwerk, eterniet, voor hout binnen, enz.

Let op: Niet geschikt voor garagevloeren en oppervlakken met staand water of permanente vochtbelasting.

Kleur

Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen.

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Acrylaatdispersie, anorganische pigmenten, vulstoffen, water, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, pyrrithionzink.

GIS-Code

-

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 10 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na 12 uur overschilderbaar. Na 3 dagen volledig uitgehard en belastbaar. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij zijn en goed hechten. Laat minerale ondergronden min. 4 weken uitharden. Slecht hechtende, losse en afbladderende verflagen verwijderen. Moeilijke, poederende en sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Hornbach acryl-diepgond. Bij overschilderen intacte, goed hechtende oude verflagen schuren en reinigen.

Vóór gebruik goed roeren voor het beste resultaat en optimale kleurweergave. Vervolgens Hornbach Acryl-Betonverf 2 keer onverdund aanbrengen.

Bij nieuw schilderwerk de 1e laag cement- en vloerverf max. 20 % met water verdunnen.

De 2e en 3e laag onverdund aanbrengen.

Tip: Tussen twee lagen een droogtijd van min. 12 uur aanhouden.

Omstandigheden

De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!

Veiligheidsadviezen

OPLOSMIDDELARM

Aanvullende informatie:

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 100 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 140 g/l (categorie A/I vanaf 2010).

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.