

GEKLEURDE MUURVERF

mat / verschillende kleuren / conserveringsmiddelvrij



Colorful walls

Productomschrijving

TOEPASSINGEN

Matte gebruiksklaar gekleurde dispersieverf voor muren en plafonds voor binnen. Geschikt voor al het gebruikelijke binnenpleisters, beton, metselwerk, gipskartonplaten, behang, raufaser behang, glasweefselbehang en voor stevig hechtende en draagkrachtige verflagen op dispersiebasis.

ARTIKEL

| artikelnummer | kleurnaam                                    | containergrootte / verkoopheenheid |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 10611728      | blue poppy, mat, conserveringsmiddelvrij     | 2.5L                               |
| 10611718      | champagne, mat, conserveringsmiddelvrij      | 2.5L                               |
| 10611731      | clay, mat, conserveringsmiddelvrij           | 2.5L                               |
| 10611717      | country sky, mat, conserveringsmiddelvrij    | 2.5L                               |
| 10611725      | cream, mat, conserveringsmiddelvrij          | 2.5L                               |
| 10611734      | dark pine, mat, conserveringsmiddelvrij      | 2.5L                               |
| 10611716      | deep sea, mat, conserveringsmiddelvrij       | 2.5L                               |
| 10611735      | golden shimmer, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L                               |
| 10611723      | history, mat, conserveringsmiddelvrij        | 2.5L                               |
| 10611724      | ice, mat, conserveringsmiddelvrij            | 2.5L                               |
| 10611733      | khaki, mat, conserveringsmiddelvrij          | 2.5L                               |
| 10611726      | linen, mat, conserveringsmiddelvrij          | 2.5L                               |
| 10611719      | mushroom, mat, conserveringsmiddelvrij       | 2.5L                               |
| 10611730      | natural mud, mat, conserveringsmiddelvrij    | 2.5L                               |
| 10611727      | normandy, mat, conserveringsmiddelvrij       | 2.5L                               |
| 10611714      | oregon, mat, conserveringsmiddelvrij         | 2.5L                               |
| 10611720      | sand dune, mat, conserveringsmiddelvrij      | 2.5L                               |
| 10611736      | sandstone, mat, conserveringsmiddelvrij      | 2.5L                               |
| 10611721      | seafoam, mat, conserveringsmiddelvrij        | 2.5L                               |
| 10611715      | skyline, mat, conserveringsmiddelvrij        | 2.5L                               |

| artikelnummer | kleurnaam                                  | containergrootte / verkoopeenheid |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10611713      | steel, mat, conserveringsmiddelvrij        | 2.5L                              |
| 10611722      | stone, mat, conserveringsmiddelvrij        | 2.5L                              |
| 10611729      | watermelon, mat, conserveringsmiddelvrij   | 2.5L                              |
| 10611732      | winter gates, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L                              |

## IDENTIFICATIEGEGEVENS (VOLGENS EN 13300)

**Dekking:** kleur afhankelijk

**Natte schrobvastheid:** klasse 3

**Glansgraad G:** mat

**Maximale korrelgrootte S:** < 100 µm fijn

**Algemene opmerking:** Eventuele afwijkingen van de technische kenmerken mogelijk door de kleuring.

## MATERIAAL BASIS

Kunststof dispersie

## Voorbehandeling van de ondergrond

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij en draagkrachtig zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Lijmverf, resten van behangplaksel en poederende oppervlakken volledig afwassen. Nieuwe pleisterlagen moeten min. 4 weken door en door droog zijn. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

## TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische gegevensbladen van de in dit gegevensblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

| Ondergrond                                                                 | Voorbehandeling/Opmerking                                                                                                   | Primer                               | Tussenlaag | Afwerklaag                          | Technische regels                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gipspleister, gipsplamuur (mortelgroep P IV conform DIN 18550)             | Gipspleister met sinterhuid schuren, stofvrij maken. Oneffenheden schuren, stofvrij maken.                                  | 1 x HORNBAACH DIEPGROND              | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.                                                                      |
| Kalkcement- en cementpleister (mortelgroep P II & P III conform DIN 18550) | Nieuwe pleister voldoende drogen laten (ca. 2-4 weken).                                                                     | 1 x HORNBAACH DIEPGROND              | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Coatings op minerale buitenpleister. Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.                                 |
| Beton                                                                      | Vervuilingen door bekistingsolie, vet en wax verwijderen. Gaten, oneffenheden en porien met gelijksoortig materiaal vullen. | 1-2 x HORNBAACH DIEPGROND            | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Bescherming en reparatie van externe betonnen oppervlakken in de bouw. Binnencoatings, behangen en lijmen op betonnen ondergronden. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
|                                                                            | Bij te weinig zuiging moet een hechttingsbevorderende grondering gebruikt worden.                                           | 1 x MODULAN 2402 HECHTGROND          |            |                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Cellenbeton                                                                | Reinigen en stofvrij maken door stofzuigen.                                                                                 | 1-2 x HORNBAACH DIEPGROND            | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Coatings, behangen en lijmen op gasbeton. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.                                                                                           |
| Kalkzandsteen-zichtbaar metselwerk                                         | Fabrieksmatig gehydrofobeerde kalkzandstenen kunnen niet gecoat worden.                                                     | -                                    | -          | -                                   | Impregnaties en coatings op zichtbaar kalkzandsteen. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.                                                                                |
| Kalkzandstenen binnen                                                      | Reinigen en stofvrij maken door stofzuigen.                                                                                 | 1-2 x silicaat grondverf voor binnen |            | 1-2 x silicaat verf                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Gipskartonplaten, gipsvezelplaten                                          | Oneffenheden schuren, stofvrij maken doormiddel van stofzuigen.                                                             | 1 x HORNBAACH DIEPGROND              | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Oppervlaktebehandeling van gipsplaat. Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.                                |

| Ondergrond                                                            | Voorbehandeling/Opmerking                                                                                                                                                                                                                                        | Primer                              | Tussenlaag | Afwerklaag                          | Technische regels                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vast hechtende behang, raufaser, vinylbehang en ook glasweefselbehang | Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren. Zonder voorbehandeling te schilderen.                                                                                                                                                  | -                                   | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Vast hechtend vliesbehang                                             | Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren. Wanneer nodig een hechtingsbevorderende grondering gebruiken.                                                                                                                          | 1 x MODULAN 2402 HECHTGROND         | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Oude verflagen                                                        | Matte, zwak zuigende ondergronden zijn direct te bewerken. Sterk zuigende oude verlagen met een diepgrond voorbehandelen.                                                                                                                                        | 1 x HORNBACH DIEPGROND              | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
|                                                                       | Niet draagkrachtige lak, kunsthars- of dispersielagen moeten verwijderd worden. Glanzende, draagkrachtige lagen moeten opgeruwd en met een geschikt hechtgrondering voorbereid worden. Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren. | 1 x MODULAN 2402 HECHTGROND         |            |                                     |                                                                |
| Kunstharspleister                                                     | Reinigen en stofvrij maken. Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren. De zuigkracht controleren en wanneer nodig met een diepgrond gronderen.                                                                                    | 1 x HORNBACH DIEPGROND              | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Lijmverflagen, lijmresten                                             | Moeten compleet afgewassen worden.                                                                                                                                                                                                                               | 1-2 x HORNBACH DIEPGROND            | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Nicotine-, water-, roet-, vetvlekken                                  | Moeten met een geschikt reinigingsmiddel gereinigd worden. Afgedroogde oppervlakken moeten met een isolerende grondverf voorbehandeld worden.                                                                                                                    | 1-2 x HORNBACH ISOLERENDE GRONDVERF | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Blijvend elastische voegmateriaal en afdichtingsprofielen             | Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren.                                                                                                                                                                                        | -                                   | -          | 1-2 x StyleColor GEKLEURDE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |

## Verwerking

### TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKTE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.

Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.

Bewaar de verfgereedschappen tijdens pauzes in de verf of stevig in folie gewikkeld om te voorkomen dat de verf opdroogt.

## TE VERDUNNEN MET

Water

## GEREEDSCHAP

kwast, roller.

## LAAGOPBOUW

Kritische en sterk zuigende ondergronden gronden met HORNBAACH DIEPGROND. Voor gebruik goed oproeren. De grondverf kan met maximaal 10 % met water worden verdund. Deklaag onverdund aanbrengen. Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal chargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden.

## DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na 4–6 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

## REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

## VERBRUIK

1 L is voldoende voor 8 m<sup>2</sup> bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het verfverbruik.

## VERBRUIK BEREIK IN VERGELIJKING (RICHTWAARDEN VOOR 1 L PER LAAG)

| ondergrond        | ondergrond conditie                          | verbruik         |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Gladde pleister   | onbehandeld oppervlak                        | 7 m <sup>2</sup> |
|                   | oppervlakken met primer of aanwezige verlaag | 8 m <sup>2</sup> |
| Gipsplaat         | onbehandeld oppervlak                        | 7 m <sup>2</sup> |
|                   | oppervlakken met primer of aanwezige verlaag | 8 m <sup>2</sup> |
| Structuurbehang   | onbehandeld oppervlak                        | 6 m <sup>2</sup> |
|                   | oppervlakken met primer of aanwezige verlaag | 7 m <sup>2</sup> |
| Glasweefselbehang | onbehandeld oppervlak                        | 6 m <sup>2</sup> |
|                   | oppervlakken met primer of aanwezige verlaag | 7 m <sup>2</sup> |
| Ruwe putzlaag     | onbehandeld oppervlak                        | 5 m <sup>2</sup> |
|                   | oppervlakken met primer of aanwezige verlaag | 6 m <sup>2</sup> |

## Opmerkingen

### GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Vinylacetaat hechtmiddel, titaandioxide, talk, calciumcarbonaat, water, additieven, organische en anorganische pigmenten.

### VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie A/a vanaf 2010).

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

### ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

### OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

### AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.