

SELECTION MATTE MUURVERF

mat / verschillende kleuren / conserveringsmiddelvrij

VRIJ VAN CONSER-
VERINGSMIDDELEN

FÄRÄ CONSERVANTI

extramat, gebruiksklaar gekleurde dispersieverf

Productomschrijving

TOEPASSINGEN

Extramat, gebruiksklaar gekleurde dispersieverf zonder conserveringsmiddelen voor binnenmuren. Geschikt voor al het gebruikelijke binnenpleisters zoals gips- en dispersiepleister, alsmede gipskartonplaten, behang, raufaser behang, glasweefselbehang en voor stevig hechtende en draagkrachtige verflagen op dispersiebasis. Voor binnen.

EIGENSCHAPPEN

- eenvoudig te verwerken
- biedt een slijtagebestendig oppervlak
- waterverduunbaar
- ademend

ARTIKEL

| artikelnummer | kleurnaam | containergrootte / verkoopeenheid |
|---------------|---|-----------------------------------|
| 10339795 | AZIATISCH STRALENVELD, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339797 | BERGEN IN DE DAGERAAD, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339803 | CITY OF LONDON, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339783 | DAK VAN DE WERELD, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339801 | DUINENSPEL, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339784 | FJORDEN VAN NOORWEGEN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339804 | FLORIDA KEYS, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339800 | FLUWEEL DER AARDE, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339785 | INDIASE JASMIJN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339794 | JAPANSE KERSENBLOESEM, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339788 | KRACHT VAN BAMBOE, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339781 | KRISTAL VAN DE ARCTIS, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339805 | LICHT VAN DE SAVANNE, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339802 | MAGIE VAN BRETAGNE, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |

| artikelnummer | kleurnaam | containergrootte / verkoopeenheid |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 10339793 | MAGISCH NOORDERLICHT, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339791 | ONTDEKKINGSREIZIGER, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339798 | PAREL VAN ALHAMBRA, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339809 | PROVENÇAALSE BLOESEM, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339799 | RITME DER GETIJDEN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339792 | SAVANNAH'S MELODIE, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339787 | STILTE VAN DE JUNGLE, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339782 | TAJ MAHAL, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339807 | TEMPELS VAN PAGAN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339790 | VERBORGEN SCHOONHEID, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339808 | VERLATEN BERGMEER, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339810 | VERSCHIJNING VAN FEEËN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339786 | VREDESGODIN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339796 | VULKANISCH ERFGOED, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339806 | WEIDSE SEYCHELLEN, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |
| 10339789 | ZWARTE BAAI, mat, conserveringsmiddelvrij | 2.5L |

IDENTIFICATIEGEGEVENS (VOLGENS EN 13300)

Dekking: kleur afhankelijk

Natte schrobvastheid: klasse 2

Glansgraad G: mat

Maximale korrelgrootte S: < 100 µm fijn

Algemene opmerking: De informatie heeft betrekking op de kleur wit. Eventuele afwijkingen van de technische kenmerken mogelijk door de kleuring.

MATERIAAL BASIS

Kunststof dispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij en draagkrachtig zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Lijmverf, resten van behangplaksel en poederende oppervlakken volledig afwassen. Nieuwe pleisterlagen moeten min. 4 weken door en door droog zijn. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtcracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische gegevensbladen van de in dit gegevensblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

| Ondergrond | Voorbehandeling/Opmerking | Primer | Tussenlaag | Afwerklaag | Technische regels |
|--|--|-----------------------------|------------|---|--|
| Oude verflagen | Matte, zwak zuigende ondergronden zijn direct te bewerken. Sterk zuigende oude verlagen met een diepgrond voorbehandelen. | 1 x HORNBAACH DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| | Niet draagkrachtige lak, kunsthars- of dispersielagen moeten verwijderd worden. Glanzende, draagkrachtige lagen moeten opgeruwd en met een geschikt hechtgrondering voorbereid worden. | 1 x MODULAN 2402 HECHTGROND | | | |
| Kalkcement- en cementpleister (mortelgroep P II & P III conform DIN 18550) | Nieuwe pleister voldoende drogen laten (ca. 2-4 weken). | 1 x HORNBAACH DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Coatings op minerale buitenpleister. Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Beton | Vervuilingen door bekistingsolie, vet en wax verwijderen. Gaten, oneffenheden en poriën met gelijksoortig materiaal vullen. | 1 x HORNBAACH DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Bescherming en reparatie van externe betonnen oppervlakken in de bouw. Binnencoatings, behangen en lijmen op betonnen ondergronden. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| | Bij verschillende of een te sterke zuigkracht is het gebruik van een diepgrond nodig. | 1 x MODULAN 2402 HECHTGROND | | | |
| Cellenbeton | Reinigen en stofvrij maken door stofzuigen. Cellenbeton oppervlakken buiten kunnen alleen met speciale coatingsystemen behandeld worden. | 1-2 x HORNBAACH DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Coatings, behangen en lijmen op gasbeton. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |

| Ondergrond | Voorbehandeling/Opmerking | Primer | Tussenlaag | Afwerklaag | Technische regels |
|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| Kalkzandsteen-zichtbaar metselwerk | Reinigen en stofvrij maken door stofzuigen. Fabrieksmatig gehydrofobeerde kalkzandstenen kunnen niet gecoat worden. | 1-2 x HORNBACK DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Impregnaties en coatings op zichtbaar kalkzandsteen. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Gipskartonplaten, gipsvezelplaten | Oneffenheden schuren, stofvrij maken doormiddel van stofzuigen. | 1 x HORNBACK DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Oppervlaktebehandeling van gipsplaat. Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Gipsvezelplaten | Oneffenheden schuren, stofvrij maken doormiddel van stofzuigen. | 1 x HORNBACK DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Oppervlaktebehandeling van gipsplaat. Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Gipspleister, gipsplamuur (mortelgroep P IV conform DIN 18550) | Gipspleister met sinterhuid schuren, stofvrij maken. Oneffenheden schuren, stofvrij maken. | 1 x HORNBACK DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Coatings, behangen en lijmwerkzaamheden op binnenpleisterwerk. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Vast hechtende behang, raufaser, vinylbehang en ook glasweefselbehang | Zonder voorbehandeling te schilderen. | - | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Vast hechtend vliesbehang | Wanneer nodig een hechtingsbevorderende grondering gebruiken. Oude verflagen moeten vooraf op draagkracht worden getest. | 1 x MODULAN 2402 HECHTGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Kunsttharspleister | Reinigen en stofvrij maken. | 1 x HORNBACK DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |

| Ondergrond | Voorbehandeling/Opmerking | Primer | Tussenlaag | Afwerklaag | Technische regels |
|---|---|---|------------|---|--|
| Lijmverflagen, lijmresten | Moeten compleet afgewassen worden. | 1 x HORNBAACH DIEPGROND | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Nicotine-, water-, roet-, vetvlekken | Moeten met een geschikt reinigingsmiddel gereinigd worden. Afgedroogde oppervlakken moeten met een isolerende grondverf voorbehandeld worden. | 2 x HORNBAACH ISOLERENDE GRONDVERF | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |
| Blijvend elastische voegmateriaal en afdichtingsprofielen | Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren. | - | - | 1-2 x StyleColor SELECTION MATTE MUURVERF | Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen. |

Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKTE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.

Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.

Bewaar de verf gereedschappen tijdens pauzes in de verf of stevig in folie gewikkeld om te voorkomen dat de verf opdroogt.

TE VERDUNNEN MET

Water

GEREEDSCHAP

kwast, roller, verfspuit.

AIRLESS TOEPASSING

Verdunning: 0-10 % (kleur afhankelijk)

Spuithoek: 50°

Spuitedruk: 200 bar

Spuitzon: 0,015"

Opmerking: Houd de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat in acht.

LAAGOPBOUW

Kritische en sterk zuigende ondergronden gronden met HORNBAACH DIEPGROND. Voor gebruik goed oproeren. Indien nodig, op contrastrijke ondergronden de eerste laag verdund aanbrengen met maximaal 10 % water. 1-2 lagen onverdund met kwast/roller nat op nat aanbrengen. Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op één samenhangende oppervlakte, moeten deze vooraf samen worden gemengd. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal chargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na 4–6 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 8 m² bij één verflaag, afhankelijk van de kleur en de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het verbruik.

VERBRUIK BEREIK IN VERGELIJKING (RICHTWAARDEN VOOR 1 L PER LAAG)

| ondergrond | ondergrond conditie | verbruik |
|-------------------|---|------------------|
| Gladde pleister | onbehandeld oppervlak | 7 m ² |
| | oppervlakken met primer of aanwezige verflaag | 8 m ² |
| Gipsplaat | onbehandeld oppervlak | 7 m ² |
| | oppervlakken met primer of aanwezige verflaag | 8 m ² |
| Structuurbehang | onbehandeld oppervlak | 6 m ² |
| | oppervlakken met primer of aanwezige verflaag | 7 m ² |
| Glasweefselbehang | onbehandeld oppervlak | 6 m ² |
| | oppervlakken met primer of aanwezige verflaag | 7 m ² |
| Ruwe putzlaag | onbehandeld oppervlak | 5 m ² |
| | oppervlakken met primer of aanwezige verflaag | 6 m ² |

Opmerkingen**GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL**

acrylaatcopolymeer, kaliwaterglas, titaandioxide, talk, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, organische en anorganische pigmenten.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie A/a vanaf 2010).

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroke verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.