

# Hardwaxolie / Ulei cu ceară dură

Bestendige olie-waxcoating voor primers en afwerkingen

## Productbeschrijving

<b>Toepassing</b>	Ideaal voor alle soorten hout, OSB-platen, WPC, steengoed, ongeglazuurde kleitegels binnenshuis. Houten vloeren, trappen, meubels enz. met hoge belasting binnenshuis.
<b>Productkenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Revitaliseert de natuurlijke structuur van het hout</li><li>■ Resulteert in een slijtvast en waterafstotend oppervlak</li><li>■ Zijde mat</li></ul>
<b>Glansniveau</b>	Zijde mat
<b>Verpakkingsgrootte</b>	0.75 l / 2.5 l

## Verwerking

<b>Hoe aan te brengen</b>	<p>Verwerking met borstel of doek.</p> <p><b>Annuleer:</b> Gebruik voor het aanbrengen met een kwast een glazuurkwast met natuurlijke haren.</p> <p><b>Linnen:</b> Gebruik een schone, pluïsvrije katoenen doek.</p>
<b>Laagopbouw</b>	<p>Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".</p> <p>Breng een dunne, onverdunde en gelijkmatige laag hardwaxolie aan met een kwast, doek, spons of kortpolige afdichtroller. Verwijder na 15 - 20 minuten de overtollige olie met een pluïsvrije doek en masseer in. Als alternatief kan ook een witte oliepad worden gebruikt. Na het drogen en op zijn vroegst de volgende dag kan dit proces herhaald worden totdat het hout verzadigd is en geen olie meer opneemt.</p>
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	<p>Ten minste +16 °C voor het object en omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en drogen.</p> <p>Niet verwerken boven +25 °C.</p>

<b>Opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Pas op: Product droogt oxidatief. Bij doeken die gedrenkt zijn in oxidatief-drogende producten, bestaat het gevaar tot spontane ontbranding. Laat de doordrenkte doek uitgespreid drogen. Bewaren in gesloten metalen container/ onder water.</b></li><li>■ Goed schudden of roeren voor gebruik.</li><li>■ Gebruik op aan elkaar grenzende oppervlakken alleen materiaal van één productie (partij).</li><li>■ Niet gebruiken in direct zonlicht.</li><li>■ Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen binnenshuis.</li><li>■ Het product droogt door oxidatie en heeft voldoende zuurstof in de lucht nodig om te drogen. Werk met een ventilator in stilstaande lucht.</li><li>■ De laatste schuurgang moet worden uitgevoerd met een korrelgrootte van P180 tot max. P240.</li></ul>
<b>Verbruik</b>	Het verbruik kan afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en het aanbrengproces variëren. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.
<b>Verdunnen</b>	Het product is gebruiksklaar ingesteld. Onverdund verwerken.
<b>Droogseizoen</b>	Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid: <b>Overschilderbaar</b> na ongeveer 12 - 16 uur. <b>Volledig droog</b> na ca. 7 - 10 dagen. Bij vrij lage temperaturen en / of een vrij hoge luchtvochtigheid veranderen deze tijden.
<b>Het gereedschap schoonmaken</b>	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.

---

**Algemene opmerkingen**

- De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen.
- Bij oppervlakken die aan zware belasting worden blootgesteld, moet rekening worden gehouden met kortere renovatie-intervallen.
- Pas na ca. 5 dagen heeft het oppervlak zijn uiteindelijke duurzame werking bereikt. Vermijd in deze periode mechanische belasting van de oppervlakken en spatwater. Wij adviseren neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen voor het reinigen en onderhouden van gelakte oppervlakken. Gebruik geen schuurspons, schuurmelk enz.
- Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.
- Hout is een natuurlijke grondstof. Zelfs hout van dezelfde houtsoort kan sterk verschillen in bijv. herkomst, zuigende werking en basiskleurtint, zodat transparante laksystemen of beitsen verschillende effecten kunnen hebben. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de eigen kleur van het hout.
- Op grofporig hardhout, bijv. eikenhout, moet rekening gehouden worden met kortere renovatie-intervallen.
- Voor een lange houdbaarheid van de laklaag, dient deze minstens eenmaal per jaar gecotroleerd te worden op eventuele schade. Schade vakkundig repareren.
- Gepigmenteerde houtoliën bieden speciale bescherming tegen UV-stralen en dus tegen vroegtijdige vergrijzing van het hout.

## Substraten en hun voorbehandeling

**Ondergrond**

De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.

---

**Tip**

Schuur houten oppervlakken in de vezelrichting. Scherpe houten randen moeten worden afgerond. Het restvochtgehalte van het hout mag bij maatvaste onderdelen niet hoger zijn dan 15 % en bij onderdelen met beperkte maatvastheid of zonder maatvastheid niet hoger dan 18 %.

## Productinformatie

**Ingrediënten volgens VdL**

Een mengsel van tungolie, lijnzaadstandolie en colofonium, laklijnolie, leucofylliet, sojastandolie, zinkoxide, bentoniet en droogstoffen die vrij zijn van kobalt en de polymeren daarvan

---

**GISCODE**

Ö10

<b>Opslag</b>	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
<b>Verwijdering</b>	In overeenstemming met plaatselijke, officiële voorschriften. Gedroogde productresten kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval AVV-afvalcode: 080112
<b>Aanvullende veiligheidsinstructies</b>	Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken.

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



**HORNBACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Duitsland  
Tel. +49 6348 6000

**HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG**  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Schweiz  
Tel. +41 41929 6262

7019473002