WEERBESTENDIGE VERF 2in1

zijdemat / MIX A

MIX

15 jaar duurzaamheid*

2in1 Isolerende grondverf + Weerbestendige verf 2IN1

isolerende grondverf en weerbestendige verf in één

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- langdurige bescherming tegen vuilaanslag
- voor binnen en buiten
- tot 15 jaar bescherming*
- waterverdunbaar
- kwastbaar
- rolbaar
- weerbestendig

TOEPASSINGEN

Water verdunbare, gemakkelijk te verwerken en zeer goed dekkende houtverf op oliebasis. Ideaal voor begrensd maathoudendeen en niet-maathoudende houtelementen van binnenconstructies en buitenconstructies. Bijv. tuinhuizen, gevels, vakwerk, houten plafonds, houten gevels, omheiningen en houten bekledingen. Niet geschikt voor meubelen, kozijnen, deuren of horizontale oppervlakken zoals bijv. vloeren. Biedt een verminderde vuilopname. Door haar buitengewone weerbestendigheid behoudt de verf haar zijdematte glans zowel als haar briljante kleur gedurende vele jaren en bladdert zij niet. Op grond van haar speciale samenstelling bewerkstelligt zij naast een zeer hoogwaardige aanblik een diepe vulling en doordringing van het hout.

EIGENSCHAPPEN

- uiterst weersbestendig
- snel drogend
- druip en spat geremd

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte/ verkoopeenheid
6635862	MIX A, zijdemat	750ML
6635871	MIX A, zijdemat	2.5L
6635880	MIX A, zijdemat	5L
6635864	MIX C, zijdemat	750ML

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte/ verkoopeenheid
6635873	MIX C, zijdemat	2.5L
6635882	MIX C, zijdemat	5L
6635866	anthracite, zijdemat	750ML
6635875	anthracite, zijdemat	2.5L
6635884	anthracite, zijdemat	5L
6635869	kastanjebruin, zijdemat	750ML
6635878	kastanjebruin, zijdemat	2.5L
6635885	wit, zijdemat	750ML
6635886	wit, zijdemat	2.5L
6635887	wit, zijdemat	5L
6635868	zilvergrijs, zijdemat	750ML
6635877	zilvergrijs, zijdemat	2.5L
6635867	zwart, zijdemat	750ML
6635876	zwart, zijdemat	2.5L
6635870	zweeds rood, zijdemat	750ML
6635879	zweeds rood, zijdemat	2.5L

MATERIAAL BASIS

Kunststof dispersie

OPMERKINGEN OVER LANGDURIGE BESCHERMING

*Afhankelijk van de constructieve omstandigheden, van locatie, weersomstandigheden, milieu-invloeden en oppervlaktestructuur.
Ook gelden de volgende voorwaarden:
Er dient rekening gehouden te worden met de constructieve houtbescherming.
De verflaag moet conform onderstaande aanwijzingen gelijkmatig op een correct voorbehandelde ondergrond aangebracht worden.
Bij oppervlakken die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden.
Omdat lichtechtheid kleurafhankelijk is, kan langdurige bescherming in de zin van kleurbestendigheid alleen gegarandeerd worden voor de kleur wit.

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stofvrij en vrij van smeer- en oplosmiddelen zijn. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Schimmel, mossen en andere groene aanslag verwijderen met een geschikt reinigingsmiddel. Harsrijke houten bouwdelen en vettige delen reinigen met universele verdunner. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Oude verf- en waslagen die de poriën sluiten, moeten volledig worden verwijderd. Schuur vergrijsde, verweerde houtoppervlakken tot op het gezonde, dragende hout en reinig grondig. Intacte oude lagen licht schuren. Schuur nieuw hout altijd goed op voordat u de eerste laag aanbrengt. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Ondergrond	Voorbehandeling/Opmerking	Primer	Tussenlaag	Afwerklaag	Technische regels
Oude verflagen	Ontdoe de ondergrond van oude lakresten, grof vuil en stof. Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren.	-	-	2–3 x HORNBACH WEERBESTENDIGE VERF 2IN1	Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.
	Draagkrachtige oude laklagen schuren, reinigen en overschilderbaarheid met de nieuwe laklaag controleren.				
Hout buiten	Vergrijsd en nieuw hout moeten voor het schilderen grondig geschuurd worden. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Scherpe kanten moeten afgerond worden. De richtlijnen van constructieve houtbescherming zijn aan te houden.	1–2 x HORNBACH IMPREGNEER BEITS	-	2–3 x HORNBACH WEERBESTENDIGE VERF 2IN1	Coatings op hout en op hout gebaseerde materialen in buitenruimtes. Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.
	Hars- inhoudstoffenrijke houtsoorten moeten met een universele verdunner grondig gereinigd worden.				

Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKTE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.
Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.
Tijdens werkonderbrekingen raden we aan de verfgereedschappen tussendoor niet schoon te maken, maar ze goed in folie gewikkeld te bewaren om te voorkomen dat de verf opdroogt.

TE VERDUNNEN MET

Water

OP KLEUR MAKEN

MIX-producten moeten voor gebruik via het HORNBACH mengsysteem op kleur gemaakt worden.

INSTRUCTIE OP KLEUR MAKEN

Let op: Briljante en intensieve kleuren die gemengd zijn, zoals, geel, oranje, rood etc. kunnen een mindere dekkracht hebben. Het is aan te bevelen om eerst met een vergelijkbare dekkende verf, met een op wit gebaseerde pastel kleur voor te strijken. Eventueel kan een tweede dekkende verflaag nodig zijn.

GEREEDSCHAP

Lakpenseel en rol voor waterverdunbare lakken.

LAAGOPBOUW

Onbehandeld en drukgeïmpregneerd hout, evenals tot op het gezonde hout geschuurde oppervlakken buiten, voorbehandelen met HORNBACH IMPREGNEER BEITS volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Voor gebruik goed roeren voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. 2–3 lagen onverdund in de richting van de houtnerf aanbrengen. Oppervlakken die sterk aan weersomstandigheden zijn blootgesteld, van 3 lagen voorzien. De definitieve kleur wordt pas in droge toestand bereikt. Niet bij direct zonlicht en niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal chargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op één samenhangende oppervlakte, moeten deze vooraf samen worden gemengd. Tip: Inspecteer de houtvlakken regelmatig en repareer kleine beschadigingen van de verflaag direct.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Doorgehard na ca. 7 dagen, al naargelang de weersomstandigheden. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN

- Bij het repareren van het oppervlak moet materiaal met dezelfde consistentie en hetzelfde chargenummer en hetzelfde gereedschap worden gebruikt.
- Afhankelijk van de staat van het object kunnen reparaties aan het oppervlak meer of minder zichtbaar zijn.
- Volgens BFS-brochure nr. 25 is dit onvermijdelijk.
- Bij twijfel dienen aangrenzende gebieden volledig opnieuw te worden bewerkt.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Laat gereedschappen ongeveer 2 uur weken in een bak (nooit in de gootsteen) met warm water en zeep en reinig ze daarna. Vervolgens droogwrijven met een stuk papier of doek en het gebruikte papier/de doek gedroogd bij het huisvuil weggooien.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 8–10 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het verfverbruik.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Zuivere acrylaat, alkydemulsie, siloxaan, titaandioxide, calciumcarbonaat, talk, water, additieven, glycol, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, chloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 130 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/d vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

Transporteer de verpakking rechtop en beveilig deze tegen omvallen en dus tegen mogelijke lekkage! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

P503 Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/ oude verf.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.