

Productblad AMAZONA Gevelverf Verdunning

1. Productomschrijving

AMAZONA Gevelverf Verdunning is een verdunning en voorbehandelingsmiddel zonder toevoeging van oplosmiddelen en conserveermiddelen.

2. Toepassingsgebied

AMAZONA Gevelverf Verdunning dient als verdunning voor de AMAZONA Gevelverf.

Daarnaast kan AMAZONA Gevelverf Verdunning worden gebruikt om de zuiging van een minerale ondergrond te verminderen.

3. Producteigenschappen

- Dampopen
- Oplosmiddel bestendig
- Bestand tegen industriële emissies
- Zeer weerbestendig
- UV-bestendig
- Bestand tegen schimmels, door de hoge natuurlijke alkaliteit
- Geurarm

Technische kenmerken

- Dichtheid: ca. 1,0 – 1,1 g/cm³
- Organisch aandeel: ≤ 5 %
- pH-waarde: ca. 11

Kleuren

Melkachtig

4. Verwerkingsinstructies

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn.

Verwerkingsomstandigheden

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging $\geq 5^{\circ}\text{C}$ zijn.

Vorbereitung van materiaal:

Verbruik:

Ca. 0,15 L/m² gebruiken als primer. De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken.

Een flacon a 450 ml per 10 liter Amazona Gevelverf.

Verwerking

Om de AMAZONA Gevelverf te verdunnen: standaard eerste laag 5% verdunnen. Voor het voorstrijken van sterk zuigende ondergronden: AMAZONA Gevelverf Verdunning onverdund met een kwast aanbrengen.

Droogtijd

Overschilderbaar op zijn vroegst na 24h. Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging vertraagd.

Schoonmaken van gereedschap

Direct met water reinigen.

5. Verpakking

450 ml flacon met veiligheidsdop.

6. Opslag

In gesloten verpakking, koel maar vorst vrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. Verwijdering

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad

Afvalcode: 06 02 99

8. Veiligheidsinstructies

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat: 0 – 1 g/l VOC.

GIS-CODE: BSW 10

9. Algemene informatie

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd. Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.