

HARD PVC LIJM GEL

GELVORMIGE HARD PVC LIJM MET KOMO-KEUR.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Gelvormige Hard PVC Lijm met KOMO-keur. Voor afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe en ruimere passingen. Druipt niet. Met kwast.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het lijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe en ruime passing. Ook voor ABS. Spleetvullend tot 0,8 mm. Voor het lijmen van PVC buizen met diameters t/m 250mm. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455.

EIGENSCHAPPEN

- Extra sterk
- Druipt niet
- Spleetvullend
- Kleurloos
- Met speciale kwast
- THF-vrij

KEUREN/NORMERINGEN

CE: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems in installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14680).

KOMO: Lijmen voor verbindingen in binnenrioleringen van ongeplastificeerd PVC. Certificaat K4395 op basis van BRL 5221 (EN 14680).

EN 14680: Meets requirements European standard 14680: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Lijmvlekken verwijderen met Bison PVC

Cleaner of aceton met behulp van een schone niet pluizende doek.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Buiseind haaks afzagen en ontbramen. Daarna reinigen met Bison PVC Cleaner of aceton met behulp van een schone niet pluizende doek. Het buiseind en de binnenzijde van de mof gelijkmatig in de lengterichting met lijm insmeren en direct de buis in de mof schuiven. Overtollige lijm direct verwijderen. De verbinding de eerste 10 minuten niet belasten.

Vlekken/resten: Lijmvlekken verwijderen met Bison PVC Cleaner of aceton met behulp van een schone niet pluizende doek.

DROOGTIJDEN*

Handvasttijd: ca. Ca. 10 minuten.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: tijdelijk tot +95°C

Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen normaal huishoudelijk afvalwater.

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Oplossing van vinylpolymeren in een mengsel van oplosmiddelen.

Colour: Transparant

Viscositeit: ca. 2800 mPa.s., Tixotroop

Vastestofgehalte: ca. 20 %

Dichtheid: ca. 0.88 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 18 maanden houdbaar mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats, bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats, bij een temperatuur tussen +5 en +25°C.