



Zandcementmortel Snel ZCS

Voor het maken van snel beloop- en bekleedbare super sterk cementdekvloeren.

Toepassing

Sakrete Zandcementmortel Snel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform EN13813 voor "dekvloermortel en dekvloeren". Deze mortel is snel verhardend, snel begaanbaar en snel in gebruik te nemen.

- Super sterk
- Laagdikte van 3 tot 8 cm
- Zwevende cementdekvloer vanaf minimaal 5 cm
- Renovatie en klussen met hoge tijdsdruk
- Geschikt voor permanent natte ruimtes.

Technische gegevens

Mortelkwaliteit	CT-C30-F5
Bindmiddel	cement
Maximale korrel	6 mm
Aanmaakwater	2,0 ltr/25 kg
Uitlevering	ca. 12,5 ltr/25 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	ca. 45 tot 60 min (bij 20 °C)

Eigenschappen (bij + 20°C - 65% Rv.)

- Verwerkbaarheid: aardvochtig
- Belloopbaar na ca. 3 uur
- Betegelen na ca. 4 uur.
- Bekleding na ca. 48 uur
- Hydraulisch afbindend.
- Weer- en vorstbestendig.

Verbruik

Laagdikte verbruik / m ²
30 mm 60 kg
50 mm 100 kg

Ondergrond

- De draagvloer vooraf controleren op de aanwezigheid van scheuren.
- Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
- Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
- De ondergrond voorbehandelen met Sakrete Universeelgrondering of Sakrete Snelgrondering.

Verwerking

- Sakrete ZCS met ca. 2,0 liter schoon leidingwater mengen tot een aardvochtige, homogene en kluitvrije specie ontstaat.
- De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een dwangmenger of boormachine met roerspindel.
- Meng niet meer materiaal aan dan dat je binnen verwerkingstijd kunt verwerken.

- Specie op de (voorbehandelde) ondergrond aanbrengen, verdelen, op hoogte brengen, egaliseren, verdichten en eventueel dichtschuren.

Nabehandeling

Voorkom te snelle uittreding van vocht door het verse vloeroppervlak gedurende 10 uur af te dekken met een plastic folie

Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. Zandcementmortel Snel wordt geleverd met KOMO Kwaliteitsverklaring 705/715*-jj-V. Het [veiligheidsinformatieblad](#) en de [CE prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.sakrete.nl. *= voor productielocatie, zie de eerste drie cijfers van de opdruk op de zak.

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond opslaan in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 18 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbleden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Juni 2017

