

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Houtolie Plus Lariks

- ✓ langdurige bescherming met waterafstotend effect
- ✓ dringt diep in
- ✓ tegen vergrijzing, uitdroging en scheurvorming

Eigenschappen

Hornbach Houtolie Plus Lariks is een speciaal op lariks afgestemde, impregnerende oliebehandeling op oplosmiddelbasis. Door het hoge aandeel vaste stoffen van 52 % biedt deze houtolie betrouwbare en langdurige bescherming tegen weersomstandigheden en uv-straling. Water loopt gewoon parelend van de houten oppervlakken af. De houtolie laat bovendien de poriën open, is ademend en vochtregulerend. Houtolie Plus creëert bijzonder sterke, vuil- en waterafstotende, slijtvaste oppervlakken, beschermt het hout tegen uitdroging en vergrijzing, vermindert scheurvorming en bladdert niet af. Optimaal geschikt voor kleuopfrissing, benadrukt de natuurlijke houtnerf (aanvuring). Bijzonder gemakkelijk en snel te verwerken: 1 laag volstaat voor een volledige bescherming.

- open poriën
- natuurlijke uitstraling

Toepassingen

Ideaal voor onbehandeld of reeds geolied lariks buitenshuis, bijv. terrasvloeren, houten trappen, tuinmeubelen, balkons, plantenbakken enz. Ook geschikt voor andere harde houtsoorten buitenshuis.

Kleur

Lariks

Glansgraad

-

Samenstelling

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % aromaten, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware; xyleen, alkydhars, lijnolie, organische en anorganische pigmenten, additieven. Het VOC-gehalte van dit product is max. 450 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 700 g/l (categorie A/f vanaf 2010).

GIS-Code

Ö60

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Onverdund te gebruiken.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 22 m² bij één laag, afhankelijk van absorptie en de toestand van het hout. De

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % stofdroog na ca. 24 uur. Doorgehard na ca. 1 week, al naargelang de weersomstandigheden. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. De eerste 36 uur mag het hout niet met vocht in aanraking komen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller, katoenen doek.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met kwastreiniger of terpentine.

Verwerking

De ondergrond moet absorberend, schoon, droog, vet- en stofvrij en druk- en trekvast zijn. Oude, afsluitende lagen en waslagen verwijderen. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Oud hout, ruwe en gebobbelde oppervlakken schuren met schuurpapier nr. 120. Sterk verweerde oude lagen eventueel tot op het gezonde hout schuren.

Houtolie Plus goed schudden of roeren voor gebruik.

Stap 1: Onverdund en gelijkmatig, niet te dik in de richting van de houtnerf aanbrengen, tot het hout geen olie meer kan opnemen. 1 laag volstaat!

Stap 2: Na ca. 15 min. de resterende, niet opgenomen olie met een katoenen doek verwijderen. Er mag geen olie op het oppervlak achterblijven. Goed laten drogen (24 uur).

Tip: Ook tijdens de verwerking af en toe omroeren.

Wij raden u aan, het houten oppervlak eenmaal per jaar na te behandelen. Vaker oliën is niet nodig.

Omstandigheden

Niet bij direct zonlicht en niet onder +10 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Koel maar vorstvrij, tegen zonlicht beschermd, in de goed afgesloten verpakking, verwijderd van levens- en voedermiddelen bewaren. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

Let op: Met olie doordrenkte doeken kunnen spontaan ontbranden (vanwege het lijnoliegehalte). Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen verpakkingen te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

Veiligheidsadviezen

OPLOSMIDDELRIJK

Gevaar



Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Het product is ontvlambaar.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthoudt onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Stof/damp niet inademen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
Geen braken opwekken.
Achter slot bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.