TECHNISCH INFORMATIEBLAD

HORNBACH Acryl Betonverf

- ✓ Hoge schrobvastheid, schuurbestendig
- ✓ Slijtvast, weerbestendig
- ✓ Bestand tegen olie, vetten en alkalische middelen voor
- ✓ Eenvoudig te verwerken

Eigenschappen
Hornbach Acryl Betonverf is een zijdeglanzende, waterverdunbare speciale dispersieverf voor allerlei typen vloeren binnen en buiten. Hoge schrobvastheid, schuurbestendig. Slijtvast, weerbestendig. Bestand tegen olie, vetten en alkalische middelen voor huishoudelijk gebruik. Eenvoudig te verwerken.

Toepassingen
Uitstekend geschikt voor beton, cement, pleisterwerk, eterniet, enz.
Binnenverf geschikt voor hout.
Let op: niet geschikt voor garagevloeren en oppervlakken met staand water of permanente vochtbelasting.

Kleur
wit, zandbeige, lichtgrijs, midden grijs, antraciet

Glansgraad
Zijdeglans

Samenstelling
Acrylaatdispersie, anorganische pigmenten, vulstoffen, water, additieven, conserveringsmiddelen (methyl- en benzisothiazolinon).
Het VOC-gehalte van dit product is max. 100 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 140 g / l (categorie A/i vanaf 2010).

GIS-Code
M-DF01

Verpakking
750 ml, 2,5 l, 5 l

Lichtechtheid
Zeer goed.

Weersbestendigheid
Zeer goed.

Mengbaar met
Kleuren onderling mengbaar.

Verdunning
Water.

Verbruik
1 l is voldoende voor ca. 10 m² bij enkelvoudige laag, al naargelang de ondergrond.

Droogtijd / Overschilderbaar
Bij 20°C en rel. Luchtvochtigheid van 65 % na 12 uur overschilderbaar. Na 3 dagen volledig uitgehard en Belastbaar. Een lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap
Kwast, roller.

Reiniging gereedschap
Gereedschap na gebruik onmiddellijk met water schoonmaken.

Verwerking
Vóór gebruik goed roeren voor het beste resultaat en optimale kleurweergave. De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij zijn en goed hechten. Laat minerale ondergronden min. 4 weken uitharden. Slecht hechtende, losse en afbladderende verflagen verwijderen. Moeilijke, poederende en sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Hornbach acryl-diepgrond.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Bij overschilderen intacte, goed hechtende oude verflagen schuren en reinigen. Vervolgens Hornbach Acryl Betonverf 2 keer onverdund aanbrengen. Bij nieuw schilderwerk de 1e laag cement- en vloerverf max. 20% met water verdunnen. De 2e en 3e laag onverdund aanbrengen. Tussen twee lagen een droogtijd van min. 12 uur aanhouden.

Omstandigheden

Niet verwerken onder 8°C (dit geldt voor de omgevingslucht en voor de ondergrond)! De houder na het gebruik goed sluiten en bewaren op een koele, vorstvrije plek. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

Veiligheidsvoorschrift

OPLOSMIDDELARM
Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen en huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Spuitnevel niet inademen. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

Milieu

Uitsluitend leeg verpakkingsmateriaal inleveren voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare materiaalresten moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor oude verf.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.