

HOUTLIJM TOPSPEED

ZEER SNELLE, VOCHTBESTENDIGE HOUTLIJM.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, snelle (droogtijd 4 minuten) houtlijm voor binen (D2-norm). Droogt transparant op.

TOEPASSINGSGBIED

Houtconstructies en verbindingen d.m.v. veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen. Speciaal voor het zeer snel (4 minuten) verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, board, spaanplaat, exotisch hout, fineer, papier en karton.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snel (droogtijd 4 minuten)
- Sterker dan hout
- Droogt transparant op
- Vochtbestendig (D2)
- Overschilderbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken indien de temperatuur van de werkruimte, lijn en de te verlijmen materialen niet lager is dan +10°C. Relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%. Houtvochtigheidsgehalte tussen de 8% en 12%.

Eisen oppervlakken: De te lijmen delen moeten goed schoon, droog, vetvrij en passend zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Vette houtsoorten ontvetten met 'Verdunner voor Bison Kit®' of Thinner.

Gereedschap: Lijmkam of kwast en lijmklem.

VERWERKING

Verdunnen: Indien noodzakelijk de lijn met water verdunnen.

Verbruik: 2 - 4 m²/kg, tweezijdig opgebracht, afhankelijk van de aard van de materialen.

Gebruiksaanwijzing:

De lijn dun en gelijkmatig op één of beide delen aanbrengen m.b.v. fijngetande lijmkam (1 mm) of kwast. Lijn enkele minuten laten intrekken. Verbinding binnen 10 minuten monteren en aanklemmen of persen. De gewenste persdruk bedraagt 2 - 5 kg/cm².

Perstijd: 4 tot 15 minuten (afhankelijk van de temperatuur en de aard van het materiaal).

Open tijd: Ca. 10 minuten

Vlekken/resten: Natte lijnresten direct verwijderen met water. Opgedroogde lijnresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C

Overschilderbaarheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyvinylacetaatdispersie.

Colour: Wit (Transparant na uitharding)

Viscositeit: Vloeibaar

Vastestofgehalte: ca. 60 %

Dichtheid: ca. 1.09 g/cm³

Witpunt: ca. 10 °C

Flash point: K3 (>55°C)

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +10°C en +20°C.