

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Hornbach Gevelverf

- ✓ Gevelverf voor binnen en buiten
- ✓ Goed dekkend
- ✓ Vochtregulerende
- ✓ Duurzaamheid 5 jaar*

Eigenschappen

Hornbach Gevelverf is een matte, waterverdunbare gevelverf met een duurzaamheid van 5 jaar.

- Zeer goed dekkend
- Weerbestendig en schrobvast
- Vochtregulerend, laat geen waterdamp door, reukarm en oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk aan te brengen, driipt en spat niet
- Duurzaamheid tot 5 jaar*

Getest volgens En 13300:

Dekking Klasse 2 (Bij een oppervlak van ca. 6 m²/l).

Natte schrobvastheid Klasse 2 – Goede afwasbaarheid (schrobvast).

*Afhankelijk van de constructie voorwaarden, van locatie, weersomstandigheden, milieu-invloeden en oppervlaktestructuur. Ook gelden de volgende voorwaarden: De verf moet conform onderstaande aanwijzingen gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij oppervlakken die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden. Omdat de lichtechtheid afhankelijk is van de kleur, kan de duurzaamheid alleen op de kleur wit gegarandeerd worden.

Toepassingen

Geschikt voor alle pleisterlagen buiten, beton, cement, kalkzandsteen, baksteen enz. Ook voor gebruik binnen bijv. badkamer en keukens.

Kleur

Wit

Glansgraad

Mat

Samenstelling

Kunststof – dispersie, titaandioxide, kwarts, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveermiddel (benz-en methylisothiazolinon).

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 40 g / l (categorie A/c vanaf 2010).

GIS-Code

M-DF01

Lichtechtheid

Zeer goed

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthult onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 6 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% na ca. 5 – 6 uur overschilderbaar. Een lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, langharige gevelroller, verfspuit, spuitprocedé airless, spuitmond, druk.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De ondergrond moet schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Lijmverf en poederende oppervlakten schoonmaken. Nieuwe pleisterlagen moeten min. 4 weken door en door droog zijn of gefluateerd worden. Sterk zuigende en poederende ondergronden gronden met Hornbach diepgrond. Voor de grondlaag wordt de Gevelverf tot 10% met water verdund. Deklaag onverdund aanbrengen. Op oppervlakken die sterk aan de weersomstandigheden blootgesteld zijn, is het aan te raden 3 lagen aan te brengen. Grote oppervlakten in één keer behandelen. Mengbaar bij het Hornbach verfmengcentrum.

Omstandigheden

Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur onder 8°C. Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsvoorschrift

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Buiten bereik van kindere houden. Bij aanraking met ogen en huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Spuitnevel niet inademen. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

Milieu

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten naar een afvalinzamelpunt brengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.