

WATERKIT

KANT & KLARE LIJM VOOR VLOERBEDEKking, LINOLEUM EN WANDKURK.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare lijm voor vloerbedekking, linoleum en wandkurk. Lijm op waterbasis.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verlijmen van vloerbedekking en tapijttegels met een jute-, vilt- of textielrug, linoleum en wandkurk op poreuze ondergronden zoals cement, beton en hout.

EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk verwerkbaar
- Oplosmiddelvrij
- Niet vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +15°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 65%.

Voorbehandeling oppervlakken: De ondergrond moet poreus, goed vlak, vast, blijvend droog en vet- en stofvrij zijn. Beschadigde en ongelijke ondergronden eerst egaliseren.

Gereedschap: Bison Lijmkam No. 2.

VERWERKING

Verdunnen: Mag met water verdund worden indien de kit wat is ingediktd.

Verbruik: 2-3 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond (schoon, droog en vetvrij) gelijkmatig insmeren met behulp van een Bison Lijmkam No.2. Vloerbedekking, linoleum of wandkurk binnen circa 15 minuten in de nog natte lijmlaag leggen en goed vastdrukken of aanwalsen. Gedurende die 15 minuten kunnen nog correcties worden uitgevoerd. Na 24-48

uur kan de lijmverbinding worden belast.

Open tijd: ca. 15 minuten.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met water verwijderen. Droge vlekken langdurig inweken met warm water. Vervolgens met een plamuurmes wegsteken.

Aandachtspunten: Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening van de naden optreden. De lijmverbinding is pas belastbaar na uitharding. De geur van de lijm verdwijnt na uitharding mits de ondergrond goed droog is.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24-48 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Niet

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot 50°C

Chemicaliënbestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Sulfietloog

Colour: Bruin

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 79 %

Dichtheid: ca. 1.61 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele en vorstvrije plaats.