

VLOERBEDEKKINGSLIJM VERWIJDERBAAR

KANT & KLARE DISPERSIELIJM VOOR ALLE SOORTEN VINYL EN TAPIJT.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare dispersielijm voor het verlijmen en later weer eenvoudig verwijderen van alle soorten vinyl en tapijt. Gemakkelijk verwerkbaar.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het lijmen en later weer eenvoudig verwijderen van vloerbedekking met een PVC-, vinylschuim-, jute-, of latexrug en naaldvilt op poreuze ondergronden (cement, beton, hout, board en spaanplaat). Ook geschikt voor het lijmen van vloerbedekking over bestaande, gladde vloerbedekkingen (PVC, linoleum). Niet geschikt voor het lijmen van vloerbedekking op trappen en vloerbedekking in tegels. Voor vloerbedekkingen waarop veel wordt gelopen of in vochtige ruimten Bison Vloerbedekkingslijm gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Vloerbedekking en lijmresten eenvoudig verwijderbaar
- Zuinig in gebruik
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%

Voorbehandeling oppervlakken: De ondergrond moet zeer goed vlak, goed schoon, blijvend droog en vet- en stofvrij zijn. Beschadigde of ongelijke vloeren eerst egaliseren.

Gereedschap: Roller. Langs plinten en in hoeken eventueel een kwast. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERWERKING

Verdunnen: Mag niet worden verdund.

Verbruik: 7-10 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

De lijm met een roller eenzijdig aanbrengen. Na 5-10 minuten, als de lijm kleverig aanvoelt (in geval van niet-zuigende ondergronden zoals linoleum en PVC, 20-30 minuten) de vloerbedekking inleggen en stevig aanwrijven. Verwijderen van verlijmd vloerbedekking: Vloerbedekking vanuit de zijkanen naar het midden toe lostrekken. Vloerbedekking met een schuimrugzijde kan hierbij beschadigen. Lijmresten verwijderen met een oplossing van warm water en zeep/afwasmiddel. De oplossing 10 tot 15 minuten laten intrekken, daarna verwijderen.

Open tijd: 20-30 minuten. Bij niet-zuigende ondergronden 40-60 minuten.

Vlekken/resten: Vlekken met (warm) water verwijderen.

Aandachtspunten: Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening van de naden optreden.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Beperkt

Temperatuurbestendigheid: Tot ca. +50°C.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Acrylaatcopolymeerdispersie

Colour: Crème

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 60 %

Dichtheid: ca. 1.1 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele en vorstvrije plaats.