

SPIEGELLIJM

SPECIAAL VOOR HET VERLIJMEN VAN (ZILVER)SPIEGELS



PRODUCTOMSCHRIJVING

Spiegellijm speciaal aanbevolen voor het verlijmen van (zilver)spiegels.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verlijmen van traditionele (zilver)spiegels op allerlei ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Zuurvrij
- Tast laklaag niet aan
- Blijvend elastisch
- Waterbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C. Product hardt uit onder invloed van vocht uit de omgeving.

Voorbehandeling oppervlakken: De ondergrond moet goed schoon, droog, stof-, vetvrij en draagvast zijn, d.w.z. voldoende vast van structuur.

Gereedschap: Koker met kitpistool verwerken.

VERWERKING

Verbruik: Uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).

Gebruiksaanwijzing:

Open de koker door de plastic nippel tot bij de schroefdraad afsnijden. Plastic spuitmond op de koker vastdraaien en schuin afsnijden, zodanig dat er een opening ontstaat van ca. 5 mm in doorsnede. Plaats de koker in een kitpistool. Breng de spiegellijm in verticale strepen (eventueel vocht kan niet achter de spiegel weglopen als er horizontale strepen spiegellijm zitten) om de 20 cm op de achterkant van de onbeschadigde spiegel. Monteer de spiegel binnen 10

minuten en druk vervolgens goed aan. De ruimte achter de spiegel moet goed geventileerd zijn en blijven. Grote spiegels 24 uur ondersteunen mbv een latje of tape tot de lijm volledig is uitgehard.

Vlekken/resten: Natte vlekken verwijderen met terpentijn. Uitgeharde lijm is enkel mechanisch verwijderbaar.

Aandachtspunten: De lijm niet in een cirkelvorm, maar in verticale strepen aanbrengen. Er moet voldoende lucht bij de lijm kunnen komen.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 10-15 min. (oppervlaktehuid)

Droog-/Uithardingstijd: ca. 2 dagen.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Silyl Modified Polymer

Colour: Wit

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 100 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 18 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.