

Industriellak Hoogglans



OMSCHRIJVING

Krasvaste, hoogglanzende aflak

Belangrijkste eigenschappen

- Snelle droging
- Stoot- en slijtvast
- Hoge dekkraft
- Uitstekende vloei
- Goede buitenduurzaamheid

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het aflakken van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, constructies, luifels, stalen voorbehandelde onderdelen, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Gemodificeerde PU-alkydhars

Theoretisch rendement

14 - 16 m² per ltr bij 70 µm natte laagdikte

Glansgraad

Hoogglans

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller

Droging bij 20°C / 75 µm natte laagdikte

- Na ca. 1 uur stofdroog
 - Na ca. 2 uur kleefvrij
 - Na ca. 16 uur overschilderbaar
- Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkings- condities

- Optimaal > 12°C en r.v. < 75%
- Voor gebruik goed oproeren
- Bij staal rekening houden met dauwpunt en r.v.

Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine. Goed roeren voor gebruik

LEVERING

Verpakking

0,75 ltr en 2,5 ltr

Kleur

Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis

Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Ontvetten
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren
- Staal gronden met Metaal IJzermenie en hout gronden met Grondverf

SYSTEMEN

Systemen

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
 - Voor- en aflakken met Industrielak Zijdeglans
 - of
 - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
 - Overgronden met Grondverf
 - Voor- en aflakken met Industrielak Zijdeglans
 - Tussen de lagen goed matteren
-

