

VLOERBEDEKKINGSLIJM

KANT & KLARE DIPERSIELIJM VOOR ALLE SOORTEN VLOERBEDEKKING EN TAPIJTTEGELS.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare dispersielijm voor het permanent verlijmen van alle soorten vloerbedekking en tapijttegels, voor intensief gebruik. Geschikt voor vloerverwarming, vochtbestendig en rolstoelvast.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het permanent lijmen van tapijt en tapijttegels met jute- of latexrug, latexschuimrug, naaldvilt, linoleum, vinyl op vilt, kurkvloerbedekking, homogene vinylvloerbedekking, vloerbedekking met vinylschuimrugzijde en cushioned (opgeschuimd) vinyl (Novilon) op poreuze ondergronden (cement, beton en hout).

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor intensief gebruik (trappen, kantoren)
- Rolstoelvast
- Geschikt voor vloerverwarming
- Vochtbestendig
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Voorbehandeling oppervlakken: De ondergrond moet poreus, schoon, blijvend droog en vet- en stofvrij zijn. Beschadigde of ongelijke vloeren eerst egaliseren.

Gereedschap: Fijngetande spatel: Bison Lijmkam No. 1 voor PVC-vloerbedekking en Bison Lijmkam No. 2 voor tapijten. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERWERKING

Verdunnen: Mag alleen met water worden verdund, indien de lijm wat is ingedikt.

Verbruik: Voor PVC-vloerbedekking ca. 3 m²/kg en voor tapijten ca. 2,5 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

Dient slechts éézijdig te worden aangebracht. De lijm met behulp van een lijmkam (No. 1 of No. 2) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De vloerbedekking in de lijm leggen als de lijm nog nat is. De vloerbedekking zorgvuldig over het gehele oppervlak aandrukken of aanwalsen. Bij moeilijke verlijmingen na 20 minuten nogmaals aanwalsen en naden en kopse kanten zorgvuldig aanwrijven. Voor het eventueel lassen van de naden 24 uur wachten.

Open tijd: ca. 40 minuten.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met water verwijderen. Droge vlekken zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Geschikt voor vloeren met vloerverwarming. Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening van de naden optreden.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Beperkt

Temperatuurbestendigheid: Tot ca. +50°C.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Acrylaatcopolymeredisversie

Colour: Crème

Viscositeit: Tixotroop

Vastestofgehalte: ca. 75 %

Dichtheid: ca. 1.79 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele en vorstvrije plaats.