

AKKIT 310 SPECIEVORMIGE AFDICHTING



- > stofgereduceerd
- > snel uithardend
- > vrij van oplosmiddelen
- > zeer emissiearm – EC 1 Plus
- > zeer flexibel
- > eenvoudige verwerking
- > aan te brengen met spatel en rol
- > geschikt voor onder een keramiekvloer of natuursteen, zowel binnen als buiten
- > legklaar na ong. 3 uren

Productbeschrijving

Zeer emissiearme, poedervormige, erg batige, snel hardende, hydraulisch hardende, oplosmiddelvrije, waterondoorlatende maar waterdampdoorlatende, flexibele ééncomponent-afdichtspecie voor het maken van naad- en voegloze verbindingafdichtingen voor wanden en vloeren, binnen en buiten, rechtstreeks onder een keramiekvloer. Voor gebruik in stortbaden, douchecabines, badkamers, op balkons en terrassen, alsook bij vloerverwarming.

Conform met EN 14891, de ÖNORM B 3407 W1-W6, in overeenstemming met DIN 18534 voor de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I (bij W3-I zonder bijkomende chemische belasting) en DIN 18531-5 (balkons, loggia's, enz.), alsook in overeenstemming met de testprincipes voor het verlenen van algemene bouwtestcertificaten.

Verpakking:

Reservoir	Pallet
10 KG / KE	24 stk.

Opslag:

droog op houten rooster, in ongeopende originele verpakking ong. 12 maanden

Verwerking

Aanbevolen gereedschap:

langzaam lopende, elektrische menger, geschikt mengvat, getande of vlakke troffel

Mengen:

het poeder in water inroeren met een langzaam lopende menger, tot er een homogeen en klontervrij mengsel ontstaat (mengtijd ong. 3 minuten).

TECHNISCHE FICHE

Verwerking:

de correct gemengde massa met getande of vlakke troffel met gelijkmatige dikte over het hele oppervlak aanbrengen. Bij wand- en vloeraansluitingen legt u Akkit 302 afdichtband en de daarbij horende Akkit 305 binnenhoeken of Akkit 306 buitenhoeken in. Bij buisuitlaten en waterafvoeren kunt u het beste Akkit 303-afdichtmanchetten verwerken.

De afdichtlaag moet in 2 onderling onafhankelijk stappen worden uitgevoerd.

Reinig het gereedschap na gebruik met water.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +25 °C
Kleur	grijs
Verbruik	ong. 2,3 kg/m ² per 2 mm laagdikte
Benodigd water voor verwerking met spatel:	ong. 0,7 l / 2,5 kg
Benodigd water voor verwerking met rol:	ong. 0,8 l / 2,5 kg
Verwerkingstijd	ong. 50 min.
Droogtijd 1e laag	na ong. 1 uur
Bekleedbaarheid	na ong. 3 uur
Drogelaagdikte	min. 2 mm en max. 4 mm (voor een uitvoering in 2 lagen)

Testcertificaten

Getest volgens (norm, classificatie, ...)

EN 13813

EC 1 Plus

Ondergrond

Geschikte ondergronden:

beton, cementlaag, kalkcementpleister, metselwerk, gipskartonplaat, gipsplaat, cellenbeton, houten materialen
Hardschuimplaten

Metaal (bestand tegen basen en gereinigd)

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen, en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "algemene regels van de vakman".

Geschikte voorbehandeling ondergrond:

een geschikte voorbehandeling van de ondergrond door het aanbrengen van een grondlaag is noodzakelijk. De ondergrond dient klaar te zijn om verder belegd te worden.

Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het 40032, geldig vanaf: 19.12.2019, Becker Jürgen, pagina 2

TECHNISCHE FICHE

kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkenis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.