

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| <b>TENCOTOP DEUR &amp; KOZIJN TRANSPARANT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>                           | Tencotop transparant beschermt het hout tegen alle weersinvloeden en verlevendigt de houtstructuur. Prima geschikt voor zachte en harde houtsoorten. Tencotop transparant is vochtregulerend, kan niet bladderen en heeft een "ingebouwd" Uv-filter, waardoor het bestand is tegen direct zonlicht. Halfglanzend, verkrijgbaar in blank en een aantal houttinten. |
| <b>TOEPASSING</b>                             | Tencotop transparant biedt een goede bescherming aan zowel zachte- als harde houtsoorten zoals gebruikt worden bij deuren, kozijnen en geveltimmerwerk. Ook geschikt voor het behandelen van binnen houtwerk. Tencotop transparant Blank uitsluitend gebruiken als afwerklaag over eerder met gekleurde transparante beits behandeld hout.                        |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>-Sterk hout beschermend</li> <li>-UV bestendig</li> <li>-Waterafstotend</li> <li>-Fraaie transparante kleuren</li> <li>-Vochtregulerend</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>BASISGEGEVENS</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vorm                                          | Vloeibaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kleur                                         | Volgens de productomschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geur                                          | Oplosmiddelachtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kookpunt                                      | 145 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vlampunt                                      | 36 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dampspanning bij 20 °C                        | 2,1 hPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dichtheid bij 20 °C                           | 0,9 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oplosbaarheid in water                        | Niet oplosbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Viscositeit                                   | 100 s (DIN 53211/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Theoretisch rendement                         | 13-15 m <sup>2</sup> per liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanbevolen laagdikte                          | 15-20 micron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Droogtijden                                   | Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.<br>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oplosmiddelgehalte                        | <b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (cat A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gehalte aan vaste bestanddelen            | ≥ 31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>                 | Tencotop transparant voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast. Buitenwerk (nieuw): 3 lagen aanbrengen, tussen de lagen licht schuren. Buitenwerk (onderhoud): reeds eerder gebeitst hout reinigen, licht schuren en 1 á 2 lagen Tencotop transparant in kleur aanbrengen. Indien de kleur te donker wordt, afwerken met Tencotop naturel grenen of met Tencotop blank. Binnenwerk (nieuw): minimaal 2 lagen in kleur aanbrengen. Als afwerklaag Tencotop blank gebruiken. Binnenwerk (onderhoud): 1 laag volstaat. |
| <b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>   | Minimaal 8 °C bij 80% RV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VERDUNNING</b>                         | Tencotop transparant is gebruiksklaar. Verdunning met terpentine tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 250 ml, 750 ml en 2500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |