

WAND&KLAAR® BEHANGLIJM GLASWEEFSEL

KANT & KLARE LIJM VOOR HET EENVOUDIG AANBRENGEN VAN GLASWEEFSEL-, GLASVEZEL- EN GLASVLIESBEHANG.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van glasweefsel-, glasvezel- en glasvliesbehang op poreuze/ zuigende ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIED

Kant & klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van glasweefsel-, glasvezel- en glasvliesbehang op poreuze/ zuigende ondergronden zoals stucwerk, pleisterwerk, gipsplaten, steen, beton, cement en hout. De lijm is direct op de muur aan te brengen. Indien volgens de gebruiksaanwijzing aangebracht, is het behang later eenvoudig te verwijderen.

EIGENSCHAPPEN

- Glasweefsel later eenvoudig verwijderbaar
- Kant & klare lijm
- Direct op de muur aan te brengen
- Overschilderbaar met latex, acryl-, epoxy- en polyurethaanverven
- Strijkt makkelijk uit
- 100% klontvrij
- Kan worden ingekleurd
- Uitstekende hechting

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Behanglijm niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor een optimaal behangresultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn. Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating

zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdunde lijm (1 deel water op 1 deel lijm). Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Vachtroller, kortharige borstel of kwast. Werk met schoon gereedschap om bederf van de lijm te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Verdunnen: Mag in het algemeen niet worden verdund (tenzij de lijm als voorstrijkmiddel wordt gebruikt: dan verdunnen met water volgens aangegeven verhouding).

Verbruik: 5m²/kg.

Gebruiksaanwijzing:

Breng de lijm direct uit de emmer met een vachtroller, kortharige borstel of kwast gelijkmatig op de ondergrond aan, iets breder dan één baanbreedte van het behang. Direct hierna het behang op de nog natte lijmlaag aanbrengen en vlak en gelijkmatig met een kunststof spatel of borstel aandrukken. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden. Binnen 10 - 20 minuten is het behang nog corrigeerbaar. Na droging (ca. 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en omgevingsomstandigheden) is het behang in de gewenste kleur te overschilderen met muurverf. Gebruik hiervoor bij voorkeur glasweefselbehang met een dichte structuur zodat de muurverf niet in de muur kan trekken. Behanglijm inkleuren: Bison Wand&Klaar® Behanglijm Glasweefsel is handmatig in te kleuren met een tube universeel kleurpigment of kleurpasta. Behang verwijderen: Het behang is later gemakkelijk te verwijderen indien er glasweefselbehang met een dichte structuur gebruikt is op een stevige ondergrond. Steek met een plamuurmes een hoekje van het glasweefselbehang los en trek de baan voorzichtig naar beneden los.

Open tijd: Ca. 20-30 minuten

Vlekken/resten: Lijmvlekken direct deppend met een schone, vochtige doek verwijderen.

Tips: Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Vliesbehang voor het aanbrengen van vliesbehang, non-woven behang, easybehang en snelbehang. Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Vinyl/Papier voor het aanbrengen van alle soorten behang met een papieren of textielrug, zoals (schuim)vinylbehang, simplex, duplex, rauhfaserbehang, zware wandbekleding en fotobehang.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: Van ca. -10°C tot 50°C

Overschilderbaarheid: Met latex, acryl-, epoxy- en polyurethaanverven. Let op: voor overschilderen lijm goed laten drogen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Gemodificeerd zetmeel

Colour: Wit (Transparant na droging)

Viscositeit: ca. 26000 mPa.s., Tixotroop

Vastestofgehalte: ca. 14 %

Dichtheid: ca. 1.05 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.