

WAND&KLAAR® BEHANGLIJM VLIESBEHANG

KANT & KLARE LIJM VOOR HET EENVOUDIG AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN BEHANG MET EEN VLIESRUG.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van alle soorten behang met een vliesrug op poreuze, zuigende ondergronden.

TOEPASSINGSGBIED

Kant & klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van alle soorten behang met een vliesrug op poreuze/ zuigende ondergronden zoals stucwerk, pleisterwerk, gipsplaten, steen, beton, cement en hout. De lijm is o.a. geschikt voor vliesbehang, non-woven behang, easybehang en snelbehang. De lijm is direct op de muur aan te brengen.

EIGENSCHAPPEN

- Direct op de muur aan te brengen
- Kant & klare lijm
- 100% klontvrij
- Corrigeerbaar
- Strijkt makkelijk uit
- Eenvoudig verwijderbaar
- Uitstekende hechting

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Behanglijm niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor een optimaal behangresultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn. Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden

eerst voor met verdunde lijm (1 deel water op 1 deel lijm). Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Vachtroller, kortharige borstel of kwast. Werk met schoon gereedschap om bederf van de lijm te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Verdunnen: De lijm mag in het algemeen niet worden verdund (tenzij de lijm als voorstrijkmiddel wordt gebruikt: dan verdunnen met water volgens aangegeven verhouding).

Verbruik: 7 m²/kg.

Gebruiksaanwijzing:

Breng de lijm direct uit de emmer met een vachtroller, kortharige borstel of kwast gelijkmatig op de ondergrond aan, iets breder dan één baanbreedte van het behang. Direct hierna het behang op de nog natte lijmlaag aanbrengen en vlak en gelijkmatig met een kunststof spatel of borstel aandrukken. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden. Binnen 10 – 20 minuten is het behang nog corrigeerbaar.

Open tijd: Ca. 20-30 minuten.

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

Tips: Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Vinyl/Papier voor het aanbrengen van alle soorten behang met een papieren of textielrug, zoals (schuim)vinylbehang, simplex, duplex, rauhfaserbehang, zware wandbekleding en fotobehang. Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Glasweefsel voor het aanbrengen van glasweefsel-, glasvezel- en glasvliesbehang.

Aandachtspunten: Behangsoorten met een papieren rug dienen nog wel ingeweekt te worden. Behang altijd volgens de verwerkingsinstructies van de behangfabrikant.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: Tot ca. 50°C.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Gemodificeerd zetmeel

Colour: Wit (Transparant na droging)

Viscositeit: ca. 24000 mPa.s., Tixotrop

Vastestofgehalte: ca. 12 %

Dichtheid: ca. 1.03 g/cm³



OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.