



Metselmortel met kalk MMmk

Met name voor zuigende metselstenen



Toepassing

Sakrete METSELMORTEL MET KALK is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cement/kalkbasis conform NEN-EN 998-2 'mortels voor metselwerk'. Deze mortel is met name geschikt voor het vermetzelen van zuigende metselstenen. Voor al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk binnen en buiten.

Technische gegevens

Mortelkwaliteit	M5
Bindmiddel	cement/kalk
Maximale korrel	4 mm
Aanmaakwater	ca. 3,1 ltr/25 kg
Uitlevering	ca. 580 ltr/1000 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	ca. 2 uur

Eigenschappen

- Soepele, goed verwerkbare metselspecie met een uitstekende hechting en sterkte
- Voor zowel binnen- als buitenwerk
- Hydraulisch afbindend
- Weer- en vorstbestendig
- Dubokeur, als extra kwaliteit voor milieuvriendelijk en duurzaam bouwen

Opslagcondities

- Vrij van de grond en afgesloten in originele verpakking
- Metselmortel met kalk wordt geleverd in regendichte polyethyleenzakken van 25 kg. Polyethyleen is regenwaterdicht.

Verbruiksindicatie

25 kg geeft ca. 15 ltr specie en is ruim voldoende voor ± 0.5 m2 halfsteens metselwerk waalformaat. Let op!!!! Het verbruik bij geperforeerde stenen is ca. 20 % hoger.

	Aantal stenen per m2 Voeg 12 mm	Verbruik per m2 voeg 10 mm	Verbruik per m2 voeg 12 mm
--	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Steentype

Waalformaat (210x100x50 mm)	73	40 kg	45 kg
--------------------------------	----	-------	-------

Amstelformaat (214x102x72 mm)	53	30 kg	35 kg
----------------------------------	----	-------	-------

Maasformaat (214x102x82 mm)	47	35 kg	40 kg
--------------------------------	----	-------	-------

Module 50 (190x90x50 mm)	80	40 kg	50 kg
-----------------------------	----	-------	-------

Module 90 (190x90x90 mm)	49	30 kg	35 kg
-----------------------------	----	-------	-------

Voorbereiding

Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. Droge, sterk zuigende metselstenen minimaal 24 uur voor de verwerking bevochtigen. Harde metselstenen beschermen tegen regen en droog vermetzelen.

Verwerking

- SAKRETE METSELMORTEL per zak van 25 kg met ca. 3,1 ltr schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of boormachine met roerspindel.
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Oktober 2013
Z.o.z.

GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakelijkt.

P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.
P301+P330+P310+P321	NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 18 maanden, t.h.t. zie zijkant zak





Nabehandeling

- Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting, zoals bijvoorbeeld inwatering in de spouw. Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik, waar nodig, afdekprofielen of andere afdekmiddelen.
- Bescherm de metselspecie, indien nodig, tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd en het cement niet wordt uitgespoeld).
- Bescherm het metselwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Tip

- Gebruik voor het naderhand afvoegen Sakrete Uitbloeiingsarme (UA)[®] Voegmortel voor een optimaal eindresultaat.
in de gewenste kleur, voor een optimaal eindresultaat.
- Deze metselmortel kan tevens gebruikt worden voor kleinschalige stukadoorsklussen.

Overige informatie

Sakrete metselmortel met kalk wordt geleverd onder KOMO/BV Certificaat 705/715*-jj-m en met Dubokeur. CE certificaatnummer 0956-CPR-0705/0715*. De CE-Prestatieverklaring en het veiligheidsinformatieblad zijn te downloaden van de website www.dakrete.nl of op te vragen bij Remix.

* voor productielocatie, zie eerste 3 cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten.

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid

aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

