

Wijzonol Dekkend Hoogglanslak

Producttypering

Universele hoogglanslak op basis van alkydhars.

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Fraaie hoogglans
- Goede vloeiing en dekkraft
- Goede buitenduurzaamheid

Toepassing

Als hoogglanzende afwerking voor nieuw, onbehandeld hout (voorbehandeld met Wijzonol Dekkend Grondlak) en voor bestaand schilderwerk en voorbehandeld metaal.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren	0,75 liter: 16 standaardkleuren
	0,5, 1 en 2,5 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,13 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 80 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 69 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 18 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Hoogglans; ca. 85 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Systeemopbouw	2 lagen Wijzonol Dekkend Grondlak en 1 laag Wijzonol Dekkend Hoogglans
---------------	--

Wijzonol Dekkend Hoogglans (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 50 micrometer droge laagdikte: 13 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	50 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 85 micrometer)

Onderhoud

Onderhoudstermijn	5 - 6 jaar
-------------------	------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	40°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,75 liter: 16 standaardkleuren 0,5, 1 en 2,5 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

*NB. Dit product kan niet binnen toegepast worden.
Verven op basis van alkydhars hebben de neiging bij een gebrek aan UV-licht donker te vergelen. Onze watergedragen Wijzonol Interieurverven zijn een niet-vergelend alternatief voor binnentoepassing.*