

Wijzonol Dekkend Zijdeglans

Producttypering

Bijzonder duurzame, dekkende lakverf met een fraaie zijdeglans op basis van alkydhars voor buiten.

- Zijdeglanzend
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Gemakkelijk verwerkbaar

Toepassing

Als zijdeglanzende afwerking voor nieuw, onbehandeld hout (voorbehandeld met Wijzonol Grondlak) en voor bestaand schilderwerk en voorbehandeld metaal.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 0,75 liter: 16 standaardkleuren
0,5, 1 en 2,5 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengstelsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,25 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 65 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 3 uur Kleefvrij na ca 4 uur Overschilderbaar na ca. 18 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Zijdeglans; ca. 35G.U. (60°), na 1 maand

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Systeemopbouw 2 lagen Wijzonol Grondlak
1 laag Wijzonol Dekkend Zijdeglanslak

Wijzonol Dekkend Zijdeglanslak (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 50 micrometer droge laagdikte: 13 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	50 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 85 micrometer)

Onderhoud

Onderhoudstermijn	4 – 5 jaar
-------------------	------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	40°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,75 liter: 16 standaardkleuren 0,5, 1 en 2,5 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

*NB. Dit product kan niet binnen toegepast worden.
Verven op basis van alkydhars hebben de neiging bij een gebrek aan UV-licht donker te vergelen. Onze watergedragen
Wijzonol Interieurverven zijn een niet-vergelend alternatief voor binnentoepassing.*