

Wijzonol Dekkend Extreem Hoogglans

Producttypering

Innovatieve, uitstekend buitenduurzame hoogglanslak met een zeer lang glansbehoud, voor buiten op basis van alkydhars (terpentineverdundbaar).

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Hoge glans
- Zeer lang glansbehoud
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Strakke vloei

Toepassing

Geschikt als afwerklaag op voorbehandeld hout en voorbehandeld metaal, buiten.
Ook op bestaand traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

Vormgeving en afmetingen

Kleuren	0,75 liter: 10 standaardkleuren IJswit, wit, antraciet, koningsblauw, roomwit, woudgroen, antiekgroen, zwart, RAL 9010 en RAL 9001
---------	--

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars-oliecompositie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,14 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 85 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 66 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na ca. 22 uur De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, aangebrachte laagdikte en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Hoogglans; ca. 85 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Systeemopbouw	2 lagen Wijzonol Dekkend Extreem Grondlak en 1 laag Wijzonol Dekkend Extreem Hoogglans
---------------	--

Wijzonol Dekkend Extreem Hoogglans (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine
Verwerkingstemperatuur/ RV	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 50 micrometer droge laagdikte: 13 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	50 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 80 micrometer)

Onderhoud

Buitenduurzaamheid	tot 10 jaar
--------------------	-------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	39°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,75 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

NB. Dit product bij voorkeur niet binnen toepassen. Verven voor buiten op basis van alkydhars hebben de neiging bij een gebrek aan UV-licht donker te vergelen. Onze watergedragen Wijzonol verven zijn een niet-vergelend alternatief voor binnentoepassing.