

AKKIT 301 VLOEISTOFAFDICHTING



- > snel drogend, legklaar na ong. 3 uren
- > vrij van oplosmiddelen
- > zeer emissiearm – EC 1 Plus
- > één component
- > klaar voor gebruik
- > bijzonder geschikt voor drukloos weglopend water on de bovendeklaag, bijv. in douchecabines
- > aan te brengen met rol en spatel

Productbeschrijving

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, snel drogende, waterdichte, uit één component samengestelde, gebruiksklare, duurzaam elastische, naad- en voegloze composietafdichting.

Voor het realiseren van voegloze afdichtingen binnenshuis tegen drukloos aflopend water direct onder de keramische toplaag van wanden en vloeren in stortbaden, douchecabines, badkamers. Meegeleverd pigment (geel) voor het produceren van een contrastkleur (conform DIN 18534).

Conform met EN 14891, de ÖNORM B 3407 W1-W3, in overeenstemming met DIN 18534 voor de waterinwerkingsklasse W0-I, W1-I, W2-I (wanden) alsook in overeenstemming met de testprincipes voor het verlenen van algemene bouw-testcertificaten.

Verpakking:

Reservoir	Pallet
4 KG / KE	120 stk.
8 KG / KE	45 stk.

Opslag:

droog op houten rooster, in ongeopende originele verpakking ong. 12 maanden

Verwerking

Aanbevolen gereedschap:

schuim- of lamsvelrol, gladde troffel.

Verwerking:

breng het materiaal direct uit de verpakking met een geschikt gereedschap aan in twee onderling onafhankelijke fasen. Zorg ervoor dat de lagen even dik en zonder fouten zijn, en laat geen plekken open. Tussen de verschillende fasen moet de laag voldoende kunnen drogen. Om de contrastkleur te produceren, dient het pigment (geel) langzaam homogeen met de massa gemengd te worden. Bij wand- en vloeraansluitingen legt u Akkit 302 afdichtband en de daarbij horende Akkit 305 binnenhoeken of Akkit 306 buitenhoeken in. Bij buisuitlaten en waterafvoeren kunt u het beste Akkit 303-afdichtmanchetten verwerken.

Reinig het gereedschap na gebruik met water.

TECHNISCHE FICHE

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +25 °C
Kleur	Blauw (mengsel met pigment: groen)
Verbruik	ong. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte
Werkstappen	minstens 2 maal opbrengen noodzakelijk (ong. 1 mm)
Droogtijd 1. laag	na ong. 5 min.
Overlegbaar	na ong. 3 uur

Testcertificaten

Getest volgens (norm, classificatie, ...)

EN 13813

EC 1 Plus

Ondergrond

Geschikte ondergronden:

betoncementlaag

anhydrietbepleistering

gipspleister

kalkcementpleister, metselwerk, gipskartonplaat, gipsplaat, cellenbeton

Niet geschikt voor water onder druk en voor buitenwerk.

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen, en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "algemene regels van de vakman".

Geschikte voorbehandeling ondergrond:

een geschikte voorbehandeling van de ondergrond door het aanbrengen van een grondlaag is noodzakelijk. De ondergrond dient klaar te zijn om verder belegd te worden.

Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkenis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.